

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА

«КРАСКИ БРИЗ»®

**КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ВИНТАЖНАЯ ВД-АК-619**

<b>Область применения</b>	Краска Винтажная водно-дисперсионная матовая, предназначена для создания в интерьерах и экстерьерах эффекта состаренной окрашенной поверхности, так называемой винтажной покраски. Которая может быть однослойной или многослойной, и достигаться путём нанесения материала с использованием различных видов грунтовок, лессирующих покрытий, кракелюра и лака. Разрешена к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных, детских и административных учреждениях (для всех типов зданий А-Б-В).
<b>Расход на один слой</b>	0,1-0,5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от профиля, фактуры и впитывающей способности поверхности
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Сухой остаток</b>	58-62% по массе
<b>Плотность кг/л</b>	1,65
<b>Стойкость к влажному истиранию</b>	4 класс по ISO 11998 и EN 13300
<b>Время высыхания при (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%</b>	12 часов. Полное высыхание через 14 суток.
<b>Инструкция по применению</b>	<p>На предварительно подготовленную «под окраску» поверхность нанести при помощи валика или кисти грунтовку глубокого проникновения. Время высыхания 12 часов. Для создания фона (холста) нанести слой грунт-краски выбранного цвета хаотичными или равномерными мазками при помощи кисти или валика в зависимости от желаемого эффекта. Время высыхания 12 часов. Нанесите слой водно-акриловой грунтовки «Кракелюр» при помощи кисти или валика. Время высыхания 12 часов.</p> <p>Нанесите слой «Винтажной» краски выбранного цвета кистью хаотичными или направленными мазками неравномерным слоем. Время высыхания от 4 часов. Возьмите емкость с чистой водой и при помощи губки сотрите в нужных местах краску, формируя потертости на свое усмотрение. Время высыхания от 4 часов. Для закрепления «Винтажной» краски нанесите при помощи валика или кисти грунтовку глубокого проникновения. Время высыхания 12 часов. Для придания поверхности моющих качеств нанесите защитный лак матовый. Для достижения декоративных эффектов вместо грунт-краски в качестве основы можно использовать декоративную штукатурку ТМ «Краски Бриз» различной фракции, а «Винтажные» краски наносить несколькими слоями в разных цветах, послойно, способом, указанным выше.</p>
<b>Колеровка</b>	Колеруется по собственной системе колеровки рекомендованными колеровочными пастами с применением колеровочного оборудования так и вручную с применением универсальных колеровочных паст других производителей. Перед применением рекомендуем проверить совместимость основы с колеровочной пастой
<b>Хранение и транспортировка</b>	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.
<b>Срок годности</b>	12 месяцев с момента изготовления в заводской невскрытой упаковке.
<b>Охрана труда</b>	Краска пожаро- и взрывобезопасна и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки. <b><u>БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!</u></b>
<b>Содержание ЛОС (легколетучие органические соединения)</b>	Не более 30 г/л
<b>Охрана окружающей среды</b>	Остатки краски не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.
<b>Фасовка</b>	Пластиковые ведра объемом 1; 3,5; 7; 14 кг.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Краски Бриз» Россия, 346816, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38. e-mail: [kraskibriz@mail.ru](mailto:kraskibriz@mail.ru) Тел: +7 (928) 212-75-99. [www.kraskibriz.ru](http://www.kraskibriz.ru).

При выборе материала и возможности его конкретного применения, рекомендуем проконсультироваться со специалистом компании изготовителя. Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы, как производитель, не можем контролировать соблюдение инструкции по применению и те многочисленные факторы, которые могут повлиять на качество выполняемых Вами работ. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в связи с несоблюдением требований настоящей Технической спецификации и применением потребителем продукта не по назначению.