

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ «ГЛАДКИЙ ФЛЁР» ВД-АК-600

Краска «Гладкий Флёр» эффектное покрытие на основе перламутровых частичек и особого наполнителя. Создает матовую, приятную на ощупь поверхность с эффектом лёгкого бархатистого перелива. «Гладкий Флёр» сложно отнести к декоративным краскам или к краскам общего назначения. Это универсальный помощник, который с одной стороны поможет создать однотонное матовое покрытие с деликатным блеском перламутровых частичек, с другой стороны может выглядеть как классическое матовое покрытие с перламутровым эффектом за счёт разных способов нанесения. Поверхность, выполненная этим материалом, долговечна, отлично моется. Выпускается материал в базовом оттенке (перламутровое серебро). Разрешена к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных, детских и административных учреждениях (для всех типов зданий А-Б-В).

Характеристики

- экологичная
- не впитывает запахов
- влагостойкая
- износостойкая
- паропроницаемая



Колеровка

Материал выпускается в базовом оттенке (перламутровое серебро). Колеруется по собственной системе колеровки рекомендуемыми производителем колеровочными пастами с применением колеровочного оборудования так и вручную. Допускается применение универсальных колеровочных паст других производителей. Перед применением рекомендуем проверить совместимость основы с колеровочной пастой

Область применения

Рекомендуется для новой и ранее окрашенной поверхности из гипсокартона, кирпича, изделий из гипса, прогрунтованный МДФ, прогрунтованные деревянные поверхности, обои под покраску. Для стен, потолков, отделки, дверей и шкафов. Краска «Гладкий Флёр» используется в коммерческих и жилых интерьерах, где необходимо получить матовое покрытие с отличными характеристиками. Краска отличается устойчивостью к истиранию и высокой укрывистостью. Отлично подходит для использования в гостиных, коридорах, детских комнатах, детских и лечебных учреждениях

Требования к поверхности

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д. Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Качество подготовки поверхности должно соответствовать категории Q4.

Нанесение

1. Перед нанесением необходимо защитить неокрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой, а поверхность обеспылить. Проверить стены на наличие остаточной влаги при помощи влагомера.
2. Обработайте поверхность **Грунтом глубокого проникновения ВД-АК-007** валиком, кистью. Есть не регламентированный способ грунтования. Первый слой разбавить на 50 % с водой, а второй слой отработать мокрым по мокрому, не дожидаясь высыхания. Такой способ нанесения грунтовки поможет эффективно закрыть поры и избежать проблем перегрунтования.
3. После полного высыхания грунта нанести **Грунт-краску ВД-АК-115** валиком с ворсом, так, чтобы поверхность была идеально гладкой, без «шубки». Для этого раскатывайте **Грунт-краску** в разных направлениях по поверхности. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью. Нанесение **Грунт-краски** является обязательным, так как краска «Гладкий Флёр» является полупрозрачной, ей обязательно нужно фоновое покрытие.
4. Перед нанесением на подготовленную поверхность **Краску «Гладкий Флёр» ВД-АК-600** необходимо перемешать. При необходимости краску можно разбавить чистой водой на 5-10%. Материал готов к применению.
5. Из-за содержания перламутровых частичек, **краску «Гладкий Флёр»** очень сложно нанести валиком, чтобы создать эффект однотонной покраски. Частички перламутра переворачиваются в разные стороны и оставляют направленные полосы. Поэтому мы рекомендуем при покраске использовать механизированное нанесение. При окрашивании с помощью краскопульта рекомендуется использовать дюзу 1,2 дюйма, материал необходимо разбавить на 5-10%. При использовании безвоздушного аппарата рекомендуем использовать 512 сопло, материал разбавить на 5-10%, давление подбирать по раскрытию факела. Наносить тонким равномерным слоем, не допуская заливания поверхности.
6. Декоративное нанесение краски «Гладкий Флёр». После высыхания грунт-краски (6-8 часов) нанести **краску «Гладкий Флёр» ВД-АК-600** валиком с ворсом, и равномерно распределить материал, по поверхности оставляя небольшой слой. Для удобства рекомендуем наносить перед приглаживанием не более 1-2 квадратов. Далее при помощи кельмы из нержавеющей стали, либо пластиковой кельмы, формируем рисунок нашего покрытия разнонаправленными движениями, мазки не должны пересекаться. Можно использовать технику «восьмёрка» для создания эффекта мятой ткани. После высыхания первого слоя (4-6 часов) нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.
7. Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.
8. Для получения качественного результата мы рекомендуем использовать весь комплект материалов от одного производителя. Компания не может гарантировать качественный результат, если на этапе подготовки использован материал другого производителя (**Грунтовка, кварцевый грунт, грунт-краска**)
9. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

Расход

1. Грунт универсальный глубокого проникновения ВД-АК-007 используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности.	~0,1-0,2 кг/м² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.
2. Грунт-краска ВД-АК 115 используется для подготовки фона перед нанесением финишного покрытия, а также для улучшения адгезии.	~0,1-0,2 кг/м² по гладкой поверхности. Рекомендуется наносить в 1-2 слоя.
3. Краска «Гладкий Флёр» ВД-АК 600 для матового покрытия с перламутровым эффектом	~0,15-0,3 кг/м² по гладкой поверхности. Рекомендуется наносить в 1-2 слоя.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Краски Бриз» Россия, 346816, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38. e-mail: kraskibriz@mail.ru Тел: +7 (928) 212-75-99. www.kraskibriz.ru.

При выборе материала и возможности его конкретного применения, рекомендуем проконсультироваться со специалистом компании изготовителя. Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы, как производитель, не можем контролировать соблюдение инструкции по применению и те многочисленные факторы, которые могут повлиять на качество выполняемых Вами работ. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в связи с несоблюдением требований настоящей Технической спецификации и применением потребителем продукта не по назначению.

Инструмент

Валик, кисть, кельма из нержавеющей стали, пластиковая кельма, краскопульт, аппарат безвоздушного нанесения. Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

Уход за покрытием

Допускается влажная уборка с применением бытовых чистящих средств. Не рекомендуется использовать кислотосодержащие едкие средства (могут способствовать образованию пятен), а также средства, содержащие абразив. Поверхности, окрашенные красками, подлежат мытью не ранее, чем через 28 суток после нанесения последнего слоя. Матовые краски моют по всей поверхности стены, от угла до угла.

Состав

Водная дисперсия на основе стирол-акрилового сополимера, мрамор фракционный, перламутровый пигмент, пеногаситель, вода очищенная, антибактериальные и функциональные добавки.

Плотность кг/л

1,3

Стойкость к влажному истиранию

1 класс по ISO 11998 и EN 13300, при полной полимеризации материала (28 суток)

Содержание ЛОС (легколетучие органические соединения)

Не более 30 г/л

Срок годности

12 месяцев с момента изготовления в заводской невскрытой упаковке.

Время высыхания при 20°C и относительной влажности 65%

Сухой на отлип - 2 часа, полное высыхание - 24 часа. Полная полимеризация достигается через 28 дней. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Хранение и транспортировка

При температуре не ниже + 5°C в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.

Охрана труда

Краска пожара и взрывобезопасна и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки. **БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!**

Утилизация отходов

Остатки краски не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Краски Бриз» Россия, 346816, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38. e-mail: kraskibriz@mail.ru Тел: +7 (928) 212-75-99. www.kraskibriz.ru

При выборе материала и возможности его конкретного применения, рекомендуем проконсультироваться со специалистом компании изготовителя. Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы, как производитель, не можем контролировать соблюдение инструкции по применению и те многочисленные факторы, которые могут повлиять на качество выполняемых Вами работ. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в связи с несоблюдением требований настоящей Технической спецификации и применением потребителем продукта не по назначению.