

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ «ЗАМША» ВД-АК-615

«Замша» - эффектное матовое покрытие, создает приятную на ощупь поверхность, имитирующую замшу, нубук, различные виды кожи. В зависимости от техник нанесения может быть однотонной, а за счёт наложения слоёв может получить глубокий эффект с подчеркнутой текстурой. База «Сафьян» за счёт особых наполнителей имеет очень тактильно приятную текстуру с эффектом Soft touch. Материал прост в нанесении и отлично поддается локальной реставрации.

Характеристики

- износостойкая
- экологичная
- бесшовное покрытие
- не впитывает запахов
- влагостойкая
- с эффектом Soft touch



Колеровка

Материал выпускается в базах: Замша классик и Сафьян. Колеруется по собственной системе колеровки рекомендуемыми производителем колеровочными пастами с применением колеровочного оборудования так и вручную. Допускается применение универсальных колеровочных паст других производителей. Перед применением рекомендуем проверить совместимость основы с колеровочной пастой

Область применения

Декоративное покрытие предназначено для получения эффекта замши и нубука без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений на различных минеральных поверхностях. Разрешена к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных, детских и административных учреждениях (для всех типов зданий А-Б-В).

Требования к поверхности

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д. Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отслаивающиеся слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Качество подготовки поверхности должно соответствовать категории Q4.

Нанесение

1. Перед нанесением необходимо защитить неокрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой, а поверхность обеспылить.
2. Обработайте поверхность **Грунтом глубоко проникновения ВД-АК-007** валиком, кистью.
3. После полного высыхания грунта нанести **Грунт-краску ВД-АК-115** валиком с ворсом, так, чтобы поверхность была идеально гладкой, без «шубки». Для этого раскатывайте **Грунт-краску** в разных направлениях по поверхности. После полного высыхания первого слоя нанесите второй

слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью. Рекомендуется колеровать **Грунт-краску** на пол тона светлее финишного покрытия.

4. Перед нанесением, декоративную краску «Замша» ВД-АК-615 необходимо аккуратно перемешать вручную. Материал готов к нанесению.

5. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.

6. Наносить материал небольшими участками на высохшую **Грунт-краску** примерно по 1-2 кв.м,

7. **Нанесение материала кельмой**, первый слой материала нанесите Венецианской кельмой (пластиковой кельмой), создавая из материала небольшие наплывы и через пару минут, вернитесь к наплывам, формируя фоновое покрытие.

Второй слой наносим аналогично первому. Мазки делайте вытянутыми, плоскостью кельмы к поверхности, таким образом, чтобы образовывались неровные края, характеризующие рисунок.

8. **Нанесение материала кистью**, первый слой материала нанесите кистью в разнонаправленном направлении. Вторым слоем материала нанесите кистью в разнонаправленном направлении, через пару минут вернитесь к ранее обработанным участкам и уберите следы от кисти. При помощи шпателя, слегка пригладьте получившееся покрытие.

9. «Замша» прекрасно себя чувствует в роли вспомогательного материала, может быть применена в качестве лессировки основного покрытия. Можно применить технику «Сухая кисть» (Наносить материал относительно сухой, но все еще удерживающей краску кистью)

10. **Для получения качественного результата мы рекомендуем использовать весь комплект материалов от одного производителя. Компания не может гарантировать качественный результат, если на этапе подготовки использован материал другого производителя (Грунтовка, кварцевый грунт, грунт-краска)**

11. Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.

12. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

Расход

1. Грунт универсальный глубокого проникновения ВД-АК-007 используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности.	~0,1-0,2 кг/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.
2. Грунт-краска ВД-АК-115, используется для подготовки фона перед нанесением финишного покрытия, а также для улучшения адгезии.	~0,1-0,2 кг/м ² по гладкой поверхности. Рекомендуется наносить в 1-2 слоя.
3. Декоративная краска «Замша» ВД-АК-615	~0,1-0,15 кг/м ² Рекомендуется наносить в 2 слоя. Точное количество зависит от техники нанесения

Инструмент

Кельма венецианская, пластиковая кельма, шпатель из нержавеющей стали, кисть, Мини-кисть. Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

Уход за покрытием

Допускается влажная уборка с применением бытовых чистящих средств. Не рекомендуется использовать кислотосодержащие едкие средства (могут способствовать образованию пятен).

Состав

Водная дисперсия на основе стирол-акрилового сополимера, матовые добавки, специальные стеклянные микрогранулы, загуститель, пеногаситель, вода очищенная, антибактериальные и функциональные добавки.

Плотность кг/л

1,36

Срок годности

12 месяцев с момента изготовления в заводской невскрытой упаковке.

Время высыхания при 20°C и относительной влажности 65%

Сухой на отлип - 2 часа, полное высыхание - 24 часа. Полная полимеризация достигается через 28 дней. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Хранение и транспортировка

При температуре не ниже + 5°C в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.

Охрана труда

Краска пожара и взрывобезопасна и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки. **БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!**

Утилизация отходов

Остатки краски не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.