

## ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ «NEW LEVEL» ВД-АК-554

Эмаль «New Level» предназначена для профессиональной окраски поверхностей внутри и снаружи помещений. Образует глянцевое «дышащее покрытие» с высокой степенью укрывистости. Высокая эластичность и маслянистость, повышенная износостойчивость позволяет применять эмаль как внутри помещений (включая влажные зоны) так и на фасадах зданий. Имеет глянцевую, паропроницаемую поверхность, является экологически чистым материалом, не выделяет токсичных веществ. Разрешена к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных, детских и административных учреждениях (для всех типов зданий А-Б-В).

### Характеристики

- экологичная
- не впитывает запахов
- влагостойкая
- высокая укрывистость
- паропроницаемая
- эластичная



### Колеровка

Материал выпускается в базах: «А» (белая база), «С» (прозрачная база, только под колеровку). Колеруется по собственной системе колеровки рекомендуемыми производителем колеровочными пастами с применением колеровочного оборудования так и вручную. Допускается применение универсальных колеровочных паст других производителей. Перед применением рекомендуем проверить совместимость основы с колеровочной пастой

### Область применения

Рекомендуется для новой и ранее окрашенной поверхности из гипсокартона, кирпича, изделий из гипса, прогрунтованный МДФ, прогрунтованные деревянные поверхности, обои под покраску. Для стен, потолков, отделки, дверей и шкафов. Эмаль «New Level» используется в коммерческих и жилых интерьерах, где необходимо получить матовое покрытие с отличными характеристиками. Эмаль отличается устойчивостью к истиранию и высокой укрывистостью. Отлично подходит для использования в гостиных, коридорах, детских комнатах, детских и лечебных учреждениях

### Требования к поверхности

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д. Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Качество подготовки поверхности должно соответствовать категории Q4.

### Нанесение

1. Перед нанесением необходимо защитить неокрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой, а поверхность обеспылить. Проверить стены на наличие остаточной влаги при помощи влагомера.

2. Обработайте поверхность **Грунтом глубоко проникновения ВД-АК-007** валиком, кистью. Есть не регламентированный способ грунтования. Первый слой разбавить на 50 % с водой, а второй слой отработать мокрым по мокрому, не дожидаясь высыхания. Такой способ нанесения грунтовки поможет эффективно закрыть поры и избежать проблем перегрунтования.
3. Перед нанесением на подготовленную поверхность **Эмаль «New Level» ВД-АК-554** необходимо перемешать. При необходимости эмаль можно разбавить чистой водой на 5-15%. Материал готов к применению.
4. После высыхания грунта (6-8 часов) нанести **Эмаль «New Level» ВД-АК-554** валиком с ворсом, так, чтобы поверхность была идеально гладкой, без «шубки». Для этого раскатывайте эмаль в разных направлениях по поверхности. После высыхания первого слоя (4-6 часов) нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью. При окрашивании с помощью краскопульты рекомендуется использовать дюзу 1,2 дюйма, материал необходимо разбавить на 10-15%. При использовании безвоздушного аппарата рекомендуем использовать 512 сопло, материал разбавить на 10-15%, давление подбирать по раскрытию факела. Для ярких, насыщенных цветов может понадобиться нанесение 3-4-х слоев эмали. Не рекомендуется наносить краски с разной прочностной характеристикой, если наносим Грунт-краску, то первый слой тоже должна быть грунт-краска. Если наносим New Level, то и первый слой должен быть New Level.
5. Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.
6. **Для получения качественного результата мы рекомендуем использовать весь комплект материалов от одного производителя. Компания не может гарантировать качественный результат, если на этапе подготовки использован материал другого производителя (Грунтовка, кварцевый грунт, грунт-краска)**
7. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

## Расход

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>Грунт универсальный глубокого проникновения ВД-АК-007</b> используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности. | ~0,1-0,2 кг/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности.<br>Наносить в 1 слой. |
| 2. <b>Эмаль «New Level» ВД-АК 554</b> используется для профессиональной окраски поверхности.                                                                                                                                                                    | ~0,10-0,20 кг/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности.                     |

## Инструмент

Валик, кисть, краскопульт, аппарат безвоздушного нанесения. Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

## Уход за покрытием

Допускается влажная уборка с применением бытовых чистящих средств. Не рекомендуется использовать кислотосодержащие едкие средства (могут способствовать образованию пятен), а также средства, содержащие абразив. Поверхности, окрашенные красками, подлежат мытью не ранее, чем через 28 суток после нанесения последнего слоя. Матовые краски моют по всей поверхности стены, от угла до угла.

## Состав

Водная дисперсия на основе стирол-акрилового сополимера, мрамор фракционный, пеногаситель, вода очищенная, антибактериальные и функциональные добавки.

## Плотность кг/л

1,3

## **Стойкость к влажному истиранию**

1 класс по ISO 11998 и EN 13300, при полной полимеризации материала (28 суток)

## **Содержание ЛОС (летучие органические соединения)**

Не более 30 г/л

## **Срок годности**

12 месяцев с момента изготовления в заводской невскрытой упаковке.

## **Время высыхания при 20°C и относительной влажности 65%**

Сухой на отлип - 3 часа, полное высыхание - 24 часа. Полная полимеризация достигается через 28 дней. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

## **Хранение и транспортировка**

При температуре не ниже + 5°C в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.

## **Охрана труда**

Эмаль пожара и взрывобезопасна и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки. **БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!**

## **Утилизация отходов**

Остатки краски не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.