

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА
«КРАСКИ БРИЗ»®

ГРУНТОВКА КРАКЕЛЮР ВД-АК-557

Грунтовка кракелюр это прозрачный водно-дисперсионный состав. Применяется как подложечный слой для создания на окрашиваемой поверхности эффекта растрескивания. Является частью системы «Винтажной» покраски. Декоративный эффект «кракелюра» можно применить во многих стилях. Созданный рисунок трещин будет уникальным и неповторимым.

Характеристики

- экологичная
- не впитывает запахов
- паропроницаемая



Колеровка

Колеровка материала не предусмотрена производителем.

Область применения

Грунтовка кракелюр это прозрачный водно-дисперсионный состав. Применяется как подложечный слой для создания на окрашиваемой поверхности эффекта растрескивания. Является частью системы «Винтажной» покраски. Разрешена к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных, детских и административных учреждениях (для всех типов зданий А-Б-В).

Требования к поверхности

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д. Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

Нанесение

1. Перед нанесением необходимо защитить неокрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой, а поверхность обеспылить.
2. Обработайте поверхность **Грунтом глубоко проникновения ВД-АК-007** валиком, кистью.
3. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала. Перед нанесением **Грунт-краски ВД-АК-115** её необходимо перемешать. Материал готов к применению.
4. После полного высыхания грунта нанести **Грунт-краску ВД-АК-115** валиком с ворсом, так, чтобы поверхность была идеально гладкой, без «шубки». Для этого раскатывайте **Грунт-Краску** в разных направлениях по поверхности. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью. Возможно нанесение механизированным способом. Использование Грунт-краски это классическое использование возможностей **«Кракелюрной» грунтовки**, можно использовать **Эмаль «New Level»**, тогда трещины будут с полуглянцевым эффектом, **эмаль перламутровую, металлик**, различные виды шёлка. Все это создаст особенные эффекты трещин. Возможности ограничиваются лишь фантазией.

5. Перед нанесением «Кракелюрный» грунт необходимо перемешать вручную. Материал готов к нанесению.
6. Наносить «Кракелюрный» грунт кистью или валиком в 2 слоя на подготовленную основу.
7. Через 1-2 часа после высыхания лака нанести в один слой «Винтажную» краску валиком или кистью. Во время высыхания будут образовываться декоративные трещины. В зависимости от выбора инструмента (кисть, валик) образуются трещины различного направления и характера. Толщину трещин можно контролировать: нанесение толстым слоем верхнего финишного материала дает более крупные трещины, тонким слоем – более мелкие и частые. Верхний декоративный слой начнет трескаться уже во время высыхания, поэтому финишный материал нельзя наносить дважды в одно и то же место, т.к. можно нарушить процесс формирования трещин.
8. Для получения качественного результата мы рекомендуем использовать весь комплект материалов от одного производителя. Компания не может гарантировать качественный результат, если на этапе подготовки использован материал другого производителя (Грунтовка, кварцевый грунт, грунт-краска)
9. Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.
10. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

Расход

1. Грунт универсальный глубокого проникновения ВД-АК-007 используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности.	~0,1-0,2 кг/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.
2. Грунт-Краска ВД-АК-115 используется для подготовки фона перед нанесением финишного покрытия, а также для улучшения адгезии.	~0,15-0,3 кг/м ² по гладкой поверхности.
3. Грунтовка «Кракелюр» ВД-АК 557 используется для создания декоративных трещин на поверхности.	~0.1-0.15 кг/м ² по гладкой поверхности. Рекомендуется наносить в 2 слоя.
4. Краска «Винтажная» ВД-АК 619 используется для придания поверхности состаренного вида.	~0.3-0.5 кг/м ² по гладкой поверхности.
1. Грунт универсальный глубокого проникновения ВД-АК-007 используется фиксации и укрепления финишного слоя «Винтажной» краски.	~0,1-0,2 кг/м ² по гладкой поверхности.

Инструмент

Валик, кисть. Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

Уход за покрытием

Допускается влажная уборка с применением бытовых чистящих средств. Не рекомендуется использовать кислотосодержащие едкие средства (могут способствовать образованию пятен).

Состав

Водная дисперсия на основе стирол-акрилового сополимера, пеногаситель, вода очищенная, антибактериальные и функциональные добавки.

Плотность кг/л

1,0

Срок годности

12 месяцев с момента изготовления в заводской невскрытой упаковке.

Время высыхания при 20°C и относительной влажности 65%

Сухой на отлип - 2 часа, полное высыхание - 24 часа. Полная полимеризация достигается через 28 дней. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Хранение и транспортировка

При температуре не ниже + 5°C в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.

Охрана труда

Грунтовка пожара и взрывобезопасна и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!

Утилизация отходов

Остатки краски не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.