

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТУ 2316-001-62259398-2014

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА «КРАСКИ БРИЗ»®

ДЕКОРАТИВНАЯ ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА «МАРАКАНДА»

1. Описание и назначение продукта

«Мараканда» (ВД-АК-601) — это инновационное декоративное покрытие в премиальной линейке, созданное с применением высокотехнологичных полимеров для достижения исключительного уровня глянца. Благодаря уникальной формуле материал позволяет получить глубокий зеркальный блеск без особых усилий. Поверхность легко доводится до идеального полированного эффекта. Особую выразительность покрытию придаёт оригинальный рисунок, формирующийся при художественном смешивании различных оттенков.

Ключевые преимущества:

- **Максимально возможный глянец:** Легко полируется до состояния зеркала.
- **Эксклюзивность:** Создает глубокий, индивидуальный рисунок.
- **Пластичность и тонкослойность:** Материал обладает превосходной пластичностью и легко наносится тончайшими слоями, что позволяет формировать сложные, изящные многослойные художественные эффекты без избыточной толщины покрытия.
- **Экологичность:** Паропроницаемая, не впитывает запахов. Разрешена к использованию в жилых, лечебных, учебных, детских и административных учреждениях (для всех типов зданий А-Б-В).

2. Основные технические характеристики

Параметр	Значение
Расход	0,3–0,6 кг/м ² (в зависимости от техники нанесения)
Плотность	1,5 кг/л
Температура нанесения	От +15 °С до +25 °С при относительной влажности не более 65%
Время высыхания (при +20 °С)	Сухой на отлип — 2 часа; полное высыхание — 24 часа
Полная полимеризация	28 суток
Инструменты нанесения	Кельма венецианская, шпатель из нержавеющей стали, губка морская

3. Подготовка поверхности

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Качество подготовки поверхности должно строго соответствовать категории **Q4** (идеально гладкая поверхность). Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий необходимо удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью шпаклевочных составов, отшлифовать мелкой наждачной бумагой, а пыль удалить пылесосом или мягкой щеткой.

4. Технология нанесения

1. Защитите неокрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой, поверхность обеспыльте.
2. Обработайте поверхность **Грунтом глубоко проникновения ВД-АК-007** (валиком или кистью).
3. После полного высыхания нанесите **Грунт кварцевый мелкозернистый ВД-АК-558** валиком так, чтобы поверхность была гладкой, без выраженной «шубки» (раскатывайте грунт в разных направлениях).
4. Перед нанесением декоративной штукатурки «Мараканда» её необходимо тщательно перемешать смесителем с насадкой для вязких смесей.
5. **Создание фона (1-й слой):** Нанесите материал средним слоем равномерно по всей поверхности. Начинайте работу с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему, сохраняя «мокрый край».
6. **Уплотнение (2-й слой):** После полного высыхания первого слоя нанесите и уплотните материал тонким слоем.
7. **Формирование рисунка и гляцевание (3-й слой):** Легкими направленными движениями нанесите материал тонким слоем. Не давая ему полностью высохнуть, начинайте уплотнять. После высыхания заглянцуйте поверхность: с усилием надавливая на шпатель или кельму, быстрыми хаотичными движениями заглаживайте поверхность до появления глянца. Для максимального «зеркала» используйте полировальную машину с полировочными кругами.
8. **Финишная защита:** После полного высыхания, для дополнительной защиты и усиления блеска, нанесите Восковой состав ВД-АК 610 или Гидрофобный лак ВД-АК 610.

5. Система покрытия и расход материалов

Наименование материала и назначение	Расход (по гладкой поверхности)
1. Грунт универсальный глубокого проникновения ВД-АК-007 Для улучшения адгезии, укрепления и обеспыливания (в 1 слой).	~0,1–0,2 кг/м²

Наименование материала и назначение	Расход (по гладкой поверхности)
2. Грунт кварцевый мелкозернистый ВД-АК-558 Для создания идеальной адгезионной подложки и подготовки фона.	~0,15–0,3 кг/м ²
3. Декоративная штукатурка «Мараканда» ВД-АК-601	~0,3–0,6 кг/м ²
4. Финишное защитное покрытие Восковой состав ВД-АК 610 или Гидрофобный лак ВД-АК 610.	~0,04–0,1 кг/м ²

6. Состав, хранение и меры безопасности

- **Состав:** Водная дисперсия на основе стирол-акрилового сополимера, мрамор молотый фракционный, загуститель, пеногаситель, очищенная вода, антибактериальные и функциональные добавки.
- **Условия хранения:** 12 месяцев в плотно закрытой оригинальной таре при температуре не ниже +5 °С. Предохранять от влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.
- **Охрана труда:** Материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. При работе применять резиновые перчатки. При попадании в глаза обильно промыть водой. **БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!**
- **Утилизация:** Остатки не выливать в канализацию и открытые водоемы. Тару утилизировать как бытовой отход.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Краски Бриз»

Россия, 346816, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38.

E-mail: kraskibriz@mail.ru | Тел.: +7 (928) 212-75-99 | Сайт: www.kraskibriz.ru