

2К ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЙ ЛАК

Двухкомпонентный матовый лак

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ



ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОКРЫТИЯ

Матовая защита для мокрых зон

Двухкомпонентный финишный лак для прочной матовой защиты микроцементных полов и декоративных покрытий в ванных комнатах, душевых и других мокрых зонах. После полного отверждения образует покрытие с высокой стойкостью к воде, бытовым загрязнениям и бытовой химии. Сохраняет выразительность фактуры без глянцевого блеска. Не имеет резкого запаха при нанесении; при соблюдении технологии позволяет получить равномерный финиш без заметных стыков.

Микроцемент • Мокрые зоны • Матовый финиш

4 : 1

А : Б · по массе

2

слоя · рекомендуемое нанесение

28

суток · полное отверждение

Материал в деталях

Для финишной защиты микроцементных полов и декоративных покрытий в ванных, душевых и других мокрых зонах. Применяется в составе системы покрытия. Не заменяет гидроизоляцию основания, герметизацию швов и примыканий.

Тип / финиш	Двухкомпонентный лак / матовый
А : Б по массе	4 : 1; на 1 кг — 800 г + 200 г
Жизнеспособность смеси	Около 2 часов
Расход готовой смеси	75 г/м² слой; 150 г/м² два слоя
Слои / межслойная выдержка	2 слоя / 8-12 часов
Условия нанесения	Воздух и основание +15...+25 °С; ≤65%
Допуск воды	Не ранее 7 суток после последнего слоя
Ввод / полное отверждение	14 суток / 28 суток
Хранение компонентов	Раздельно; +20...+25 °С
Срок годности	12 месяцев при правильном хранении

Сроки воды, ввода и отверждения — после последнего слоя.



ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР

Подготовка системы

01 / Основание и совместимость

Основание должно быть сухим, чистым и прочным. Декоративное покрытие должно высохнуть по своей технической документации. Удалить пыль, загрязнения и непрочно держащиеся части. До начала работ выполнить пробное нанесение для проверки совместимости и внешнего вида.

02 / Компоненты и дозирование

Компонент А — лак, компонент Б — отвердитель. Соотношение А : Б — 4 : 1 по массе. Комплект 1 кг: 800 г лака и 200 г отвердителя. При частичном смешивании использовать весы; пропорцию компонентов не изменять.

03 / Готовая смесь

Предварительно перемешать компонент А, добавить компонент Б и тщательно перемешать до однородности, уделяя внимание дну и стенкам ёмкости. Готовить объём на примерно 2 часа работы. После истечения жизнеспособности смесь не использовать.

Расход готовой смеси: около 75 г/м² на один слой и 150 г/м² на два слоя. Фактический расход зависит от фактуры, впитывающей способности основания и способа нанесения.

Технология нанесения

01 Подготовить основание

Дождаться высыхания декоративного покрытия. Очистить поверхность от пыли и загрязнений, удалить непрочные части. Проверить совместимость и внешний вид пробным нанесением.

02 Смешать компоненты

Перемешать компонент А и добавить компонент Б: 4 : 1 по массе. На комплект 1 кг — 800 г А + 200 г Б. Перемешать до однородности, включая дно и стенки ёмкости. Использовать смесь примерно за 2 часа.

03 Нанести первый слой

Наносить тонким равномерным слоем, без пропусков, наплывов и скопления лака в углублениях фактуры. Поддерживать мокрый край, не допускать подсыхания границ соседних участков. Расход — около 75 г/м².

04 Нанести второй слой

Выдержать 8–12 часов между слоями. Нанести второй тонкий равномерный слой. Оптимальное количество — 2 слоя; ориентировочный общий расход готовой смеси — 150 г/м².

05 Выдержать до эксплуатации

После последнего слоя защищать поверхность от воды не менее 7 суток. Ввод в эксплуатацию и размещение мебели — не ранее 14 суток. Полное отверждение — через 28 суток после последнего слоя.

06 Соблюдать условия

Температура воздуха и основания — +15...+25 °С, относительная влажность — не более 65%. При пониженной температуре, повышенной влажности и недостаточной вентиляции сроки отверждения могут увеличиваться.

Эксплуатация и хранение

Эксплуатация. До полного отверждения избегать повышенных механических нагрузок и воздействия агрессивных чистящих средств. В мокрых зонах обязательны гидроизоляция основания и герметизация швов и примыканий.

Хранение. Компоненты хранить отдельно, в плотно закрытой оригинальной упаковке при +20...+25 °С. Защищать от прямого солнца. Срок годности — 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

Безопасность и утилизация. Обеспечить вентиляцию, использовать перчатки и очки. Избегать попадания на кожу и в глаза; при попадании промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей, соблюдать паспорта безопасности обоих компонентов. Не сливать остатки в канализацию, водоёмы или грунт; утилизировать по местным правилам.

Изготовитель. ООО «Краски Бриз». Россия, 346816, Ростовская обл., Мясниковский р-н, с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38. +7 (928) 212-75-99 · kraskibriz@mail.ru · www.kraskibriz.ru.

ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ФРАГМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

