ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

БЕЛАЯ ГЛИНА

ВД-АК-562 · Структурная штукатурка

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ





РЕАЛИЗОВАННЫЙ ОБЪЕКТ / ФОТОГРАФИЯ ПОКРЫТИЯ

Рельеф камня. Свобода рисунка.

«Белая глина» — структурная декоративная штукатурка на водно-акриловой основе с микромраморным наполнителем. Пластичная масса хорошо держит форму и позволяет создавать выразительный рельеф камня, песчаника и каолинита. От мягкой зернистой поверхности до рисунка «Карта мира» — характер покрытия задают движения мастера, колеровка и выбранный финиш. Материал готов к применению для ручного и машинного нанесения.

Износостойкость • Паропроницаемость • Влагостойкость • Не впитывает запахи

0,5–1,5	24	28
кг/м² · расход	часа · полное высыхание	суток · полимеризация

Материал в деталях

Для бесшовной декоративной отделки стен, потолков, колонн, фризов и других архитектурных деталей внутри и снаружи помещений. Для жилых и общественных пространств, включая помещения общественного питания, учебные, детские, лечебные и административные учреждения.

Материал	Белая глина · ВД-АК-562
Базовый цвет	Белый
Расход покрытия	0,5–1,5 кг/м²
Плотность	1,860 кг/л
Температура нанесения	+15…+25 °C
Относительная влажность	Не более 65%
Сухой на отлип	2 часа
Полное высыхание	24 часа
Полная полимеризация	28 суток
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления в невскрытой упаковке

Значения высыхания: +20 °C / влажность 65%.



ДЕТАЛЬ ОБЪЕКТА

Подготовка системы

01 / Основание

Бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цементные и гипсовые основания, гипсокартон. Поверхность должна быть однородной, ровной, сухой и чистой; качество подготовки — Q2. Удалить непрочные слои, заделать трещины и сколы, отшлифовать шпаклёвку и обеспылить.

02 / Грунтование

Нанести грунт глубокого проникновения ВД-АК-007: ориентировочный расход 0,1–0,2 кг/м² по гладкой поверхности, один слой. После полного высыхания нанести кварцевый грунт ВД-АК-558: 0,15–0,3 кг/м². Раскатывать в разных направлениях до ровной поверхности без «шубки»; труднодоступные места обработать кистью.

03 / Колеровка

По системе «Краски Бриз» рекомендованными пастами, на оборудовании или вручную. При использовании универсальной пасты другого производителя предварительно проверить совместимость. Рисунок и цвет оценить на пробном выкрасе.

Расход зависит от подготовки основания, фактуры и техники нанесения. Время высыхания меняется с температурой и влажностью.

Технология нанесения

01 **Подготовить материал**
Защитить прилегающие участки плёнкой и лентой. Перемешать штукатурку смесителем с насадкой для вязких смесей. Материал готов к нанесению.

02 **Организовать нанесение**
Работать по полностью высохшему кварцевому грунту участками по 1–2 м², от верхнего левого угла к правому нижнему. Сохранять мокрый край, оставляя на границах минимальное количество материала.

03 **Эффект «Камень»**
Первый тонкий равномерный слой наносить поперёк будущего рисунка. После полного высыхания нанести второй по направлению рисунка. Через 5–15 минут, до полного высыхания, краем кельмы, удерживаемой перпендикулярно поверхности, сформировать углубления. Затем с усилием загладить и уплотнить материал.

04 **Эффект «Карта мира»**
Первый слой нанести тонко и равномерно. По сырому материалу мелкопористым валиком слегка поднять «шубку», выравнивая поверхность. После полного высыхания локально нанести второй слой островками. Создав рисунок, с усилием загладить поверхность кельмой.

05 **Подобрать декоративный финиш**
Для усиления эффекта использовать финишный лак, лессирующий состав, перламутровую эмаль или эмаль металлик из линейки. Перламутровые варианты: серебро, золото, медь, чёрный жемчуг и интерференционные оттенки; металлик: бронза, медь, сталь, серебро, железо.

06 **Соблюдать условия системы**
Наносить при +15…+25 °C и влажности не более 65%. Рекомендуется весь комплект материалов одного производителя. Не смешивать штукатурку с материалами других производителей и растворителями.

Эксплуатация и хранение

Уход и инструмент. Допускается влажная уборка с бытовыми чистящими средствами. Не применять едкие кислотосодержащие средства: они могут оставлять пятна. Инструмент — венецианская кельма, шпатель из нержавеющей стали, морская губка; очистить водой сразу после работы.

Состав. Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, фракционный молотый мрамор, загуститель, пеногаситель, очищенная вода, антибактериальные и функциональные добавки.

Хранение. Хранить и перевозить при температуре не ниже +5 °C в плотно закрытой таре. Защищать от влаги, избыточного тепла и прямого солнца.

Безопасность и утилизация. Материал пожаро- и взрывобезопасен, без неприятного запаха. Работать в резиновых перчатках, избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей. Остатки не сливать в канализацию и водоёмы; использованную тару утилизировать как бытовой отход.

ФАКТУРА КРУПНЫМ ПЛАНОМ / РЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ

