

NEW LEVEL

Акриловая эмаль · ВД-АК 554

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ



ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОКРЫТИЯ

Глянцевое покрытие с выразительным цветом

New Level ВД-АК 554 — акриловая водно-дисперсионная эмаль для профессиональной окраски интерьеров и фасадов. Создаёт гладкое глянцевое покрытие, которое подчёркивает цвет и форму окрашенной поверхности. Высокая укрывистость сочетается с эластичностью, паропроницаемостью и стойкостью к влажному истиранию. Подходит для стен, потолков, дверей и шкафов на подготовленных основаниях; влагостойка и не впитывает запахи.

Глянцевое покрытие • Высокая укрывистость • Класс 1

0,10-0,20

кг/м² · ориентировочный расход

1

класс · влажное истирание

28

дней · полимеризация

Материал в деталях

Для стен, потолков, дверей и шкафов в жилых и коммерческих интерьерах; также для фасадов. Подходит для влажных зон. Основания: бетон, кирпич, цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, прогрунтованные МДФ и древесина, обои под покраску. Применяется в гостиных, коридорах, детских, лечебных и учебных учреждениях.

Материал	New Level ВД-АК 554
Базы	А — белая; С — под колеровку
Ориентировочный расход	0,10–0,20 кг/м²; см. пояснение
Плотность	1,3 кг/л
Влажное истирание	Класс 1; после 28 суток
Условия нанесения	+15...+25 °С; влажность ≤65%
На отлип / полное высыхание	3 ч / 24 ч; +20 °С; 65%
Полная полимеризация	28 суток
Хранение и транспортировка	Не ниже +5 °С; тара закрыта
Срок годности	12 месяцев в невскрытой таре

Высыхание указано при +20 °С и влажности 65%.



ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР

Подготовка системы

01 / Свойства покрытия

Глянцевое покрытие, высокой укрывистостью и эластичностью. Паропроницаемо, влагостойко, не впитывает запахи. Стойкость к влажному истиранию — класс 1 по ISO 11998 и EN 13300 после полной полимеризации (28 суток). ЛОС — не более 30 г/л.

02 / Подготовка основания — Q4

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Удалить непрочные и отслаивающиеся покрытия, выровнять трещины и сколы, отшлифовать шпатлёвку мелкой наждачной бумагой и удалить пыль. Качество подготовки — Q4. Проверить остаточную влажность влагомером.

03 / Базы, колеровка и состав

База А — белая; база С — прозрачная, только под колеровку. Колеруется вручную или машинно рекомендованными пастами; универсальные — после проверки совместимости. Состав: водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, фракционный мрамор, пеногаситель, очищенная вода, антибактериальные и функциональные добавки.

Расход по гладкой поверхности: грунт ВД-АК 007 — 0,1–0,2 кг/м² (1 слой); эмаль New Level — 0,10–0,20 кг/м². В исходнике не уточнено, указан расход эмали на слой или на систему: это следует подтвердить у технолога.

Технология нанесения

01 Подготовить и загрунтовать

Защитить неокрашиваемые участки лентой и плёнкой, обеспылить поверхность и проверить остаточную влажность. Обработать основание грунтом глубокого проникновения ВД-АК 007 валиком или кистью; дождаться высыхания (6–8 часов).

02 Подготовить эмаль

Перемешать материал перед применением. При необходимости разбавить чистой водой на 5–15%. Использовать комплект подготовительных материалов одного производителя; не смешивать эмаль с материалами других производителей.

03 Нанести валиком или кистью

Раскатывать валиком с ворсом в разных направлениях до гладкой поверхности без «шубки». В труднодоступных местах использовать кисть. После высыхания первого слоя (4–6 часов) при необходимости нанести второй.

04 Учитывать цвет и систему

Для ярких насыщенных оттенков может потребоваться 3–4 слоя эмали. Не чередовать окрашивающие материалы с различными прочностными характеристиками в одной системе. Грунт глубокого проникновения остаётся подготовительным этапом.

05 Нанести распылением

Для краскопульта и безвоздушного аппарата предусмотрено разбавление водой на 10–15%. Безвоздушное нанесение — сопло 512, давление подбирать по раскрытию факела. Наносить равномерным распылом, без заливания. Размер дюзы краскопульта в исходнике требует уточнения у технолога.

06 Условия и выдержка

Наносить при +15...+25 °C и влажности ≤65%. При +20 °C и 65%: на отлип — 3 часа, полное высыхание — 24 часа, полимеризация — 28 суток. Сроки зависят от температуры и влажности. Валик, кисть и оборудование сразу после работы очистить водой.

Эксплуатация и хранение

Уход и совместимость. Допускается влажная уборка. Мыть не ранее 28 суток после нанесения последнего слоя. Допускаются бытовые средства без абразива; едкие кислотосодержащие средства не рекомендуются. Использовать систему материалов одного производителя; результат при иной подготовке не гарантируется.

Хранение и транспортировка. Не ниже +5 °C в плотно закрытой таре. Предохранять от влаги, избыточного тепла и прямого солнца. Срок годности — 12 месяцев с даты изготовления в заводской невскрытой упаковке.

Безопасность. Пожаро- и взрывобезопасна, без неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Использовать резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей; соблюдать правила безопасности строительных работ.

Утилизация. Остатки не выливать в канализацию и открытые водоёмы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.

ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ФРАГМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

