

ГЕЛЬ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЙ

Акрилатно-силиконовый гель · ВД-АК-610

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ



ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОКРЫТИЯ

Шелковистая защита декоративных покрытий

Гидрофобизирующий гель на основе акрилатной и силиконовой дисперсий для защитной и декоративной отделки фактурных покрытий. Образует шелковистую плёнку с эффектом Soft-feel, помогает защитить поверхность от влаги и сохранить её выразительность. Применяется для микробетона, микроцемента, венецианских штукатурок и других покрытий «Краски Бриз» внутри и снаружи помещений. Износостойкий, влагостойкий и паропроницаемый. Выпускается в матовом и гляцевом вариантах; допускает полировку.

Матовый и гляцевый • Soft-feel • Полировка

0,05-0,15

кг/м² · ориентировочный расход

6

часов · межслойная выдержка

28

дней · полная полимеризация

Материал в деталях

Финишная защита декоративных покрытий, включая микробетон, микроцемент и венецианские штукатурки. Допускается применение как напольного защитного покрытия. Для внутренних и наружных работ на подготовленном основании.

Тип материала	Гель / ВД-АК-610
Варианты финиша	Матовый и глянцевый
Свойства плёнки	Шелковистая; эффект Soft-feel
Расход	0,05–0,15 кг/м²
Плотность	1,05 кг/л
Межслойная сушка	Не менее 6 часов
Условия нанесения	+15...+25 °С; влажность ≤65%
На отлип / полное высыхание	2 часа / 24 часа
Полная полимеризация	28 дней
Хранение / срок годности	Не ниже +5 °С / 12 месяцев

Высыхание указано при +20 °С и влажности 65%.



ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР

Подготовка системы

01 / Подготовка основания

Основание должно быть однородным, ровным, сухим и чистым. Подходят бетон, кирпич, цементные и гипсовые основания, гипсокартон. Удалить непрочные и отслаивающиеся слои; трещины и сколы заделать. Шпатлёвку отшлифовать мелким абразивом, пыль удалить щёткой или пылесосом.

02 / Выравнивание впитываемости

Перед нанесением на декоративную штукатурку рекомендуется грунтовка глубокого проникновения ВД-АК 007. Она выравнивает впитываемость. При нанесении матового варианта на сильно впитывающую поверхность без грунтования возможны белые пятна.

03 / Колеровка и инструмент

Колеруется машинно или вручную рекомендуемыми пастами. Для универсальных паст других производителей предварительно проверить совместимость. Применяют кельму, шпатель, кисть, валик, синтетическую или морскую губку, варежку; также допускается распыление. Инструмент сразу очистить водой.

Ориентировочный расход — 0,05–0,15 кг/м². Зависит от профиля, фактуры и впитывающей способности поверхности.

Технология нанесения

01 Перемешать материал

Гель готов к нанесению. Перед работой тщательно перемешать. Для предсказуемого результата использовать систему подготовки и покрытия одного производителя. Не смешивать с другими красками, покрытиями и растворителями.

02 Нанести равномерно

Распределить по подготовленной поверхности выбранным инструментом. Для ровной плоскости использовать кельму или шпатель; другие инструменты позволяют работать с фактурой. Не оставлять наплывов и непрокрытых участков.

03 Выдержать между слоями

При обычном нанесении промежуточная сушка — не менее 6 часов. Температура воздуха +15...+25 °С, относительная влажность не выше 65%. Время высыхания зависит от условий.

04 Полировать при необходимости

После высыхания геля локальные неровности убрать абразивом Р600 на низких или средних оборотах. Ровную поверхность можно сразу полировать, повышая градацию: 1000 → 2000 → 3000 → 6000 → 8000. Мелкие риски убрать кругом из овечьей шерсти.

05 Разделять режимы нанесения

Режим 3–4 слоёв с сушкой 2–3 часа относится к нанесению лака валиком под зеркальную полировку. Для стандартного нанесения геля сохраняется выдержка не менее 6 часов.

06 Дать покрытию высохнуть

При +20 °С и влажности 65%: на отлип — 2 часа, полное высыхание — 24 часа. Полная полимеризация — через 28 дней. При изменении температуры и влажности сроки могут меняться.

Эксплуатация и хранение

Уход. Допускается влажная уборка бытовыми чистящими средствами. Не применять едкие кислотосодержащие средства: они могут оставлять пятна.

Состав и хранение. Водная и силиконовая дисперсии, воск, загуститель, пеногаситель, очищенная вода, антибактериальные и функциональные добавки. Хранить и перевозить при температуре не ниже +5 °С в плотно закрытой таре; защищать от влаги, избыточного тепла и солнца. Срок годности — 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Безопасность и утилизация. Без неприятного запаха, пожаро- и взрывобезопасен. Использовать резиновые перчатки, избегать попадания в глаза; при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей. Не сливать остатки в канализацию и водоёмы; использованную тару утилизировать согласно местным правилам.

Изготовитель. ООО «Краски Бриз». Россия, Ростовская обл., с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38. +7 (928) 212-75-99 · kraskibriz@mail.ru · www.kraskibriz.ru.

ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ФРАГМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

