

NEW LEVEL PRIMER S

Грунт для сложных поверхностей

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ



СГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ / ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

Сцепление на сложных основаниях.

New Level Primer S — водно-акриловый адгезионный грунт для сложных оснований с низкой впитывающей способностью: стекла, пластика, кафеля, ламинированных поверхностей и старых покрытий. Создаёт промежуточный сцепляющий слой перед декоративными штукатурками, красками и шпаклёвками. После высыхания формирует белую шероховатую матовую поверхность. Для внутренних и наружных работ.

Белая база • Матовая поверхность • Внутренние и наружные работы

80-120

г/м² · расход на слой

24

часа · до финишной отделки

28

суток · полимеризация

Материал в деталях

Для стекла, глазурованной плитки и керамогранита; твёрдого ПВХ, поликарбоната, стеклопластика, ламината и МДФ; металлов и порошковых покрытий; старых красочных покрытий и плотных минеральных оснований.

Материал	New Level Primer S
Тип	Водно-акриловый грунт
Базовый цвет	Белый
Расход на один слой	0,08-0,12 кг/м²
Плотность	Около 1,2 кг/л
Условия нанесения	+15...+25 °С; влажность ≤65%
На отлип / к отделке	2 ч / 24 ч при +20 °С; 65%
Полная полимеризация	28 суток
Хранение и транспортировка	Не ниже +5 °С; тара закрыта
Срок годности	12 месяцев в невскрытой таре

Высыхание указано при +20 °С и влажности 65%.



ИЛЛЮСТРАЦИЯ НАНЕСЕНИЯ

Подготовка системы

01 / Основания и свойства

Подходит для оцинкованной стали, алюминия и меди после обезжиривания; старых алкидных, масляных и латексных красок, кислотных лаков; монолитного и шлифованного бетона, наливных полов, магнезиальных и гипсовых оснований. Паропроницаемый, на водной основе, с антибактериальными добавками. Может служить временным консервирующим слоем фасадов.

02 / Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим, чистым и прочным. Механически удалить непрочные и отслаивающиеся покрытия. Полностью убрать пыль, грязь, высолы и масляные пятна. Металл, пластик и старые глянцевые покрытия тщательно обезжирить специализированным моющим составом или подходящим растворителем.

03 / Колеровка и состав

Базовый цвет — белый. Колеруется по системе «Краски Бриз» фирменными пастами; ручная колеровка универсальными пастами допускается после проверки совместимости. Состав: водная дисперсия чистого акрилата, минеральные наполнители, адгезионные присадки, пеногаситель, очищенная вода, антибактериальные и функциональные добавки.

Расход на один слой — 0,08-0,12 кг/м². Зависит от шероховатости и пористости основания. Грунт применяется как сцепляющий слой перед последующей отделкой, в том числе в системе «плитка на плитку».

Технология нанесения

- 01 Подготовить основание**
Удалить непрочные покрытия и загрязнения, при необходимости обезжирить. Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
- 02 Перемешать грунт**
Перед использованием тщательно и аккуратно перемешать до однородного состояния. Для кисти и валика материал готов к применению.
- 03 Нанести равномерным слоем**
Использовать валик, кисть или краскопульт. При распылении допускается разбавление чистой водой на 5-10%. Обычно достаточно одного равномерного слоя.
- 04 Соблюдать условия нанесения**
Температура воздуха, основания и материала — от +15 до +25 °С; относительная влажность воздуха — не более 65%.
- 05 Выдержать перед следующим слоем**
На отлип — 2 часа. Межслойная сушка и готовность к финишной отделке — 24 часа при +20 °С и влажности 65%. При необходимости второй слой наносить после полного высыхания первого. Полная полимеризация — 28 суток.
- 06 Очистить инструмент и продолжить отделку**
Промыть инструмент водой сразу после завершения работы. Последующую отделку рекомендуется выполнять материалами «Краски Бриз». Не смешивать грунт с красками, грунтовками и растворителями других производителей.

Эксплуатация и хранение

Работа с покрытием. Грунт создаёт промежуточный сцепляющий слой. Сроки высыхания зависят от температуры и влажности; максимальная адгезионная прочность набирается при полной полимеризации.

Хранение и транспортировка. Не ниже +5 °С, в плотно закрытой оригинальной таре. Защищать от влаги, избыточного тепла и прямого солнца. Срок годности — 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Безопасность. Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Использовать резиновые перчатки и избегать попадания в глаза. При попадании обильно промыть водой и обратиться к врачу. Беречь от детей. Соблюдать инструкции по безопасности строительных работ. Не смешивать с другими красками и растворителями.

Утилизация. Остатки грунтовки не выливать в канализацию, водоёмы или грунт. Пустую сухую тару утилизировать как бытовой отход.

НАНЕСЕНИЕ НА СЛОЖНОЕ ОСНОВАНИЕ / ПАМЯТКА ПО РАСХОДУ



РАСХОД

1 м ²	80-120 г
5 м ²	400-600 г
10 м ²	0,8-1,2 кг

На один слой