ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

# ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

## Акриловая грунтовка ВД-АК 007

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ



СГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ / ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

## Подготовка пористых оснований.

Универсальная акриловая грунтовка глубокого проникновения ВД-АК 007 предназначена для укрепления и подготовки минеральных оснований перед декоративной и отделочной обработкой. Благодаря низкой вязкости проникает в структуру пористого материала, снижает и выравнивает впитываемость, укрепляет поверхность и улучшает сцепление последующих слоёв. Для внутренних и наружных работ.

Низкая вязкость • Укрепление основания • Внутри и снаружи

**0,1–0,2**
кг/м² · расход

**24**
часа · полное высыхание

**28**
дней · полимеризация

# Материал в деталях

Для газо- и пенобетона, бетонных блоков, керамического и силикатного кирпича, керамзито- и шлакоблоков, гипсовых и цементных штукатурок, стяжек, гипсовых и гипсокартонных плит. Перед окраской, шпатлеванием, штукатурными работами и облицовкой плиткой.

| | |
|---|---|
| Материал | Грунт глубокого проникновения |
| Обозначение | ВД-АК 007 |
| Тип | Жидкая акриловая грунтовка |
| Расход | 0,1–0,2 кг/м² |
| Плотность | 1,0 кг/л |
| Условия нанесения | +15…+25 °C; влажность ≤65% |
| На отлип / полное высыхание | 2 ч / 24 ч при +20 °C; 65% |
| Полная полимеризация | 28 дней |
| Хранение и транспортировка | Не ниже +5 °C; тара закрыта |
| Срок годности | 12 месяцев в невскрытой таре |

Высыхание указано при +20 °C и влажности 65%.



ИЛЛЮСТРАЦИЯ НАНЕСЕНИЯ

# Подготовка системы

## 01 / Назначение и свойства

Снижает и регулирует впитывающую способность, укрепляет рыхлые основания и способствует равномерному схватыванию гипсовых и цементных смесей. Не впитывает запахи. Применяется в жилых, общественных, учебных, лечебных и административных помещениях.

## 02 / Подготовка поверхности

Основание должно быть однородным, выровненным, сухим и чистым. Удалить непрочные и отстающие покрытия, заделать трещины и сколы штукатуркой или шпатлёвкой. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой, удалить пыль щёткой или пылесосом. Проверить остаточную влагу влагомером. Неокрашиваемые участки защитить скотчем и плёнкой.

## 03 / Колеровка и состав

Колеруется по системе производителя рекомендованными пастами машинным или ручным способом. Универсальные пасты других производителей допускаются после проверки совместимости. Состав: стирол-акриловая водная дисперсия, пеногаситель, очищенная вода, антибактериальные и функциональные добавки.

Расход — 0,1–0,2 кг/м² в зависимости от профиля, фактуры и впитывающей способности поверхности. Грунтовка готова к нанесению; перед работой аккуратно перемешать вручную.

# Технология нанесения

**01** **Подготовить и проверить основание**
Удалить пыль и непрочные участки. Основание должно быть сухим. Проверить остаточную влагу влагомером, защитить неокрашиваемые участки.

**02** **Перемешать материал**
Аккуратно перемешать грунтовку вручную. Материал готов к нанесению.

**03** **Нанести равномерным слоем**
Использовать валик, кисть или краскопульт. Сопло краскопульта подбирать с технологом. Для безвоздушного аппарата — сопло 510, давление подобрать по раскрытию факела.

**04** **Учесть альтернативную схему и условия**
Нерегламентированная схема: первый слой разбавить водой на 50%, второй нанести «мокрым по мокрому», не дожидаясь высыхания. Наносить при +15…+25 °C и влажности не более 65%.

**05** **Выдержать до высыхания**
При +20 °C и влажности 65%: на отлип — 2 часа, полное высыхание — 24 часа. Полная полимеризация — 28 дней. Сроки зависят от температуры и влажности.

**06** **Соблюдать совместимость и очистить инструмент**
Рекомендуется весь комплект материалов одного производителя; результат при иной системе подготовки не гарантируется. Не смешивать с другими покрытиями и растворителями. Инструмент промыть водой сразу после работы.

# Эксплуатация и хранение

**Уход за покрытием.** Допускается влажная уборка с бытовыми чистящими средствами. Кислотосодержащие едкие средства не рекомендуются из-за риска пятен.

**Хранение и транспортировка.** Не ниже +5 °C, в плотно закрытой таре. Защищать от влаги, избыточного тепла и прямого солнца. Срок годности — 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

**Безопасность.** Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Использовать резиновые перчатки, избегать попадания в глаза; при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей. Соблюдать инструкции по безопасности строительных работ. Не смешивать с другими красками и растворителями.

**Утилизация.** Остатки материала не выливать в канализацию и открытые водоёмы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.

**НАНЕСЕНИЕ НА МИНЕРАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ / ПАМЯТКА ПО РАСХОДУ**





**РАСХОД**

| | |
|---|---|
| 1 м² | 0,1–0,2 кг |
| 5 м² | 0,5–1 кг |
| 10 м² | 1–2 кг |

Зависит от основания