ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДОБАВКА

КОНСЕРВАНТ

Добавка для хранения водных материалов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ

СГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ / ВВЕДЕНИЕ ДОБАВКИ

Консервация материала при хранении.

Консервант — специальная добавка для декоративных и венецианских штукатурок, а также красок на водной основе. Предназначен для предотвращения появления бактерий в вскрытом материале при длительном хранении без использования. Рекомендуется при разбавлении материала водой и последующем длительном хранении. Не работает, если в материале уже появились бактерии.

Для штукатурок и красок на водной основе • Добавление по массе

0,3	0,6	12
% · низковязкий материал	% · высоковязкий материал	месяцев · срок годности

Материал в деталях

Для консервации вскрытых декоративных штукатурок, венецианских штукатурок и красок на водной основе при длительном хранении без использования.

Материал	Консервант
Применение	Материалы на водной основе
Низковязкий материал	0,3% / 3 г на 1 кг
Высоковязкий материал	0,6% / 6 г на 1 кг
Ограничение	Не работает при заражении
Готовность к применению	Готов к введению
Подготовка добавки	Перемешать вручную
Запах	Резкий неприятный; не вдыхать
Хранение и перевозка	Не ниже +5 °C; тара закрыта
Срок годности	12 месяцев в невскрытой упаковке

Дозировка определяется по массе основного материала.

ВВЕДЕНИЕ ДОБАВКИ

Подготовка системы

01 / Назначение и ограничение

Добавка предназначена для профилактики появления бактерий. Если бактерии уже появились в материале, консервант не работает и не восстанавливает материал.

02 / Расчёт дозировки

Дозировка для низковязких материалов — 0,3%, для высоковязких — 0,6%. На 1 кг материала: 3 или 6 г; на 5 кг: 15 или 30 г; на 10 кг: 30 или 60 г соответственно.

03 / Подготовка добавки

Перед применением аккуратно перемешать консервант вручную. Добавка готова к применению. Вводить тонкой струйкой, параллельно тщательно перемешивая основной материал.

Резкий неприятный запах. Не вдыхать. Дозировку выбирать по вязкости материала: 0,3% для низковязкого, 0,6% для высоковязкого.

Порядок применения

01 **Учитывать ограничение**
Консервант применять для профилактики. В материале, где уже появились бактерии, добавка не работает.

02 **Рассчитать количество**
Определить массу и вязкость материала. Дозировка: 0,3% для низковязкого или 0,6% для высоковязкого материала.

03 **Перемешать вручную**
Аккуратно перемешать консервант вручную перед применением. Добавка готова к введению.

04 **Вводить тонкой струйкой**
Добавлять отмеренное количество консерванта в основной материал тонкой струйкой.

05 **Тщательно перемешивать**
Во время введения добавки параллельно тщательно перемешивать основной материал.

06 **Очистить инструмент**
Сразу после завершения работы очистить рабочий инструмент водой.

Эксплуатация и хранение

Применение. Рекомендуется для вскрытого материала при длительном хранении, в том числе после разбавления водой. Не применять для восстановления материала, в котором уже появились бактерии.

Хранение и транспортировка. Не ниже +5 °С, в плотно закрытой таре. Предохранять от влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности — 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Безопасность. Материал имеет резкий неприятный запах. Не вдыхать! Использовать резиновые перчатки, избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей. Соблюдать инструкции по безопасности строительных работ.

Утилизация. Остатки материала не выливать в канализацию и открытые водоёмы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.

ВВЕДЕНИЕ ДОБАВКИ / ПАМЯТКА ПО ДОЗИРОВКЕ