ИНТЕРЬЕРЫ И ФАСАДЫ

NEW LEVEL

Акриловая краска · ВД-АК 115

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ



ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОКРЫТИЯ

Матовое покрытие для профессиональной окраски

New Level ВД-АК 115 — акриловая водно-дисперсионная краска для профессиональной окраски внутри помещений и на фасадах. Формирует матовое паропроницаемое покрытие с высокой укрывистостью. Эластичность, влагостойкость и стойкость к истиранию позволяют использовать материал в жилых и общественных пространствах, в том числе во влажных зонах. Краска не впитывает запахи и допускает влажную уборку после полного набора прочности.

Высокая укрывистость • Паропроницаемость • Класс 1

0,15–0,3
кг/м² · ориентировочный расход

1
класс · влажное истирание

28
дней · полимеризация

Материал в деталях

Для стен, потолков, дверей и шкафов в жилых и коммерческих интерьерах; также для наружной окраски. Основания: бетон, кирпич, цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, прогрунтованные МДФ и древесина, обои под покраску. Подходит для гостиных, коридоров, детских и лечебных учреждений.

Материал	New Level ВД-АК 115
Базы	А — белая; С — под колеровку
Ориентировочный расход	0,15–0,3 кг/м²; см. пояснение
Плотность	1,5 кг/л
Влажное истирание	Класс 1; после 28 суток
Условия нанесения	+15…+25 °С; влажность ≤65%
На отлип / полное высыхание	2 ч / 24 ч; +20 °С; 65%
Полная полимеризация	28 суток
Хранение и транспортировка	Не ниже +5 °С; тара закрыта
Срок годности	12 месяцев в невскрытой таре

Высыхание указано при +20 °С и влажности 65%.



ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР

Подготовка системы

01 / Свойства покрытия

Матовое, паропроницаемое и влагостойкое покрытие с высокой укрывистостью; не впитывает запахи. Стойкость к влажному истиранию — класс 1 по ISO 11998 и EN 13300 после полной полимеризации (28 суток). Содержание ЛОС — не более 30 г/л.

02 / Подготовка основания — Q4

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Удалить непрочные и отслаивающиеся покрытия, выровнять трещины и сколы, отшлифовать шпатлёвку мелкой наждачной бумагой и удалить пыль. Качество подготовки — Q4. Проверить остаточную влажность влагомером.

03 / Базы, колеровка и состав

База А — белая; база С — прозрачная, только под колеровку. Колеруется вручную или машинно рекомендованными пастами; универсальные — после проверки совместимости. Состав: водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, фракционный мрамор, пеногаситель, очищенная вода, антибактериальные и функциональные добавки.

Расход по гладкой поверхности: грунт ВД-АК 007 — 0,1–0,2 кг/м² (1 слой); New Level — 0,15–0,3 кг/м². В исходнике не уточнено, указан расход краски на слой или на систему: это следует подтвердить у технолога.

Технология нанесения

01 **Подготовить и загрунтовать**
Защитить неокрашиваемые участки лентой и плёнкой, обеспылить поверхность и проверить остаточную влажность. Обработать основание грунтом глубокого проникновения ВД-АК 007 валиком или кистью; дождаться высыхания (6–8 часов).

02 **Подготовить краску**
Перемешать материал перед применением. При необходимости разбавить чистой водой на 5–10%. Использовать комплект подготовительных материалов одного производителя; не смешивать краску с материалами других производителей.

03 **Нанести валиком или кистью**
Раскатывать валиком с ворсом в разных направлениях до гладкой поверхности без «шубки». В труднодоступных местах использовать кисть. После высыхания первого слоя (4–6 часов) при необходимости нанести второй.

04 **Учитывать цвет и систему**
Для ярких насыщенных оттенков может потребоваться 3–4 слоя. Все окрашивающие слои выполнять New Level: не чередовать краски с различными прочностными характеристиками. Грунт глубокого проникновения остаётся подготовительным этапом.

05 **Нанести распылением**
Для краскопульта и безвоздушного аппарата предусмотрено разбавление водой на 5–15%. Безвоздушное нанесение — сопло 512, давление подбирать по раскрытию факела. Наносить равномерным распылом, без заливания. Размер дюзы краскопульта в исходнике требует уточнения у технолога.

06 **Условия и выдержка**
Наносить при +15…+25 °C и влажности ≤65%. При +20 °C и 65%: на отлип — 2 часа, полное высыхание — 24 часа, полимеризация — 28 суток. Сроки зависят от температуры и влажности. Валик, кисть и оборудование сразу после работы очистить водой.

Эксплуатация и хранение

Уход и совместимость. Мыть не ранее 28 суток после нанесения последнего слоя, всю поверхность стены от угла до угла. Допускаются бытовые средства без абразива; едкие кислотосодержащие средства не рекомендуются. Использовать систему материалов одного производителя; результат при иной подготовке не гарантируется.

Хранение и транспортировка. Не ниже +5 °C в плотно закрытой таре. Предохранять от влаги, избыточного тепла и прямого солнца. Срок годности — 12 месяцев с даты изготовления в заводской невскрытой упаковке.

Безопасность. Пожаро- и взрывобезопасна, без неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Использовать резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей; соблюдать правила безопасности строительных работ.

Утилизация. Остатки не выливать в канализацию и открытые водоёмы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.

ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ФРАГМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ



