ПЕРЛАМУТРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

КРИСТАЛЛ

Декоративная краска · ВД-АК 618

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ



ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ПО ФАКТУРЕ ОБРАЗЦА

Россыпь песка. Отражение света.

Декоративная акриловая краска «Кристалл» ВД-АК 618 создаёт яркую поверхность с эффектом россыпи песка. Стеклянные микрогранулы отражают свет и подчёркивают блеск покрытия. Разнонаправленные движения кисти или заданный рисунок формируют выразительную фактуру, которая меняется при смене освещения.

Стеклянные микрогранулы • Перламутровый блеск • Для интерьеров

Q3	2	28
категория · подготовка основания	слоя · рекомендуемое нанесение	дней · полимеризация

Материал в деталях

Для стен, потолков, колонн, фризов и других архитектурных деталей внутри помещений. Наносится на подготовленные минеральные основания: бетон, кирпич, цементные и гипсовые штукатурки, гипсовые и гипсокартонные плиты. Для жилых, общественных, учебных, лечебных, детских и административных помещений.

Материал	«Кристалл» ВД-АК 618
Базы	Классик / Мини
Ориентировочный расход	Требует уточнения
Плотность	1,66 кг/л
Рекомендуемое нанесение	2 слоя
Условия нанесения	+15…+25 °C; влажность ≤65%
На отлип / полное высыхание	1 ч / 24 ч при +20 °C; 65%
Полная полимеризация	28 дней
Хранение и транспортировка	Не ниже +5 °C; тара закрыта
Срок годности	12 месяцев в невскрытой таре

Высыхание указано при +20 °C и влажности 65%.



РЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПОКРЫТИЯ

Подготовка системы

01 / Характер покрытия

Износостойкое, влагостойкое бесшовное покрытие для интерьеров. Не впитывает запахи. Перламутровый пигмент и стеклянные микрогранулы создают отражение света и эффект россыпи песка. Наносится кистью или мини-кистью.

02 / Подготовка основания — Q3

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой; качество подготовки — Q3. Удалить непрочные покрытия, выровнять трещины и сколы, отшлифовать шпатлёвку мелкой наждачной бумагой. Удалить пыль щёткой или пылесосом. Защитить неокрашиваемые участки скотчем и плёнкой.

03 / Базы, колеровка и состав

Базы: «Классик» и «Мини». Колеровка вручную или машинно рекомендованными пастами; универсальные — после проверки совместимости. Состав: стирол-акриловая водная дисперсия, перламутровый пигмент, стеклянные микрогранулы, фракционный молотый мрамор, загуститель, пеногаситель, очищенная вода, антибактериальные и функциональные добавки.

Расход «Кристалла» требует уточнения: в исходной таблице указан другой материал. Рекомендуется два слоя. Подготовка по гладкой поверхности: ВД-АК 007 — 0,1–0,2 кг/м², один слой; ВД-АК 115 — 0,1–0,2 кг/м², 1–2 слоя.

Технология нанесения

01 **Загрунтовать поверхность**
Обработать подготовленное основание грунтом глубокого проникновения ВД-АК 007 валиком или кистью. Дождаться полного высыхания.

02 **Создать ровный фон**
Нанести ВД-АК 115 валиком с ворсом, раскатывая в разных направлениях, без «шубки». При необходимости повторить после высыхания первого слоя. В углах — кисть. Подложку рекомендуется колеровать на полтона светлее финиша.

03 **Перемешать и организовать работу**
«Кристалл» аккуратно перемешать вручную; материал готов к нанесению. Начинать с верхнего левого угла, двигаться к правому нижнему. Работать по мокрому краю участками 1–2 м², оставляя минимум материала на краях.

04 **Нанести первый слой**
На высохшую грунт-краску нанести материал мини-кистью хаотичными разнонаправленными движениями либо в заданном горизонтальном или вертикальном направлении. Через 15–20 минут лёгкими движениями сухой кисти сформировать рисунок и направление частиц наполнителя.

05 **Повторить рисунок вторым слоем**
Второй слой нанести аналогично первому. Через 15–20 минут лёгкими движениями сухой кисти задать желаемый рисунок и направление частиц наполнителя.

06 **Соблюдать условия и выдержать покрытие**
Наносить при +15…+25 °С и влажности ≤65%. При +20 °С и 65%: на отлип — 1 час, полное высыхание — 24 часа; полимеризация — 28 дней. Сроки зависят от температуры и влажности. Кисть и мини-кисть сразу промыть водой.

Эксплуатация и хранение

Уход и совместимость. Допускается влажная уборка с бытовыми чистящими средствами. Кислотосодержащие едкие средства не рекомендуются из-за риска пятен. Использовать систему материалов одного производителя; результат при иной подготовке не гарантируется. Не смешивать с другими покрытиями и растворителями.

Хранение и транспортировка. Не ниже +5 °С, в плотно закрытой таре. Защищать от влаги, избыточного тепла и прямого солнца. Срок годности — 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Безопасность. Пожаро- и взрывобезопасна, без неприятного запаха. Использовать резиновые перчатки; избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей. Соблюдать инструкции по безопасности строительных работ.

Утилизация. Остатки материала не выливать в канализацию и открытые водоёмы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.

РЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ / ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ДЕТАЛЬ ФАКТУРЫ





