ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

МЕЛКИЙ ПЕСОК

ВД-АК-563 · Декоративная штукатурка

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ



РЕАЛИЗОВАННЫЙ ОБЪЕКТ / ФОТОГРАФИЯ ПОКРЫТИЯ

Тонкая фактура. Свобода рисунка.

«Мелкий песок» — прочная водно-акриловая декоративная штукатурка с микромраморным наполнителем. Зернистая пластичная масса хорошо держит форму и позволяет воспроизводить фактуру мелкозернистого камня и песчаника. Материал подходит для спокойных цельных поверхностей и выразительных декоративных композиций. Готов к ручному и машинному нанесению; характер рисунка формируется инструментом и техникой мастера.

Мелкозернистая фактура • Износостойкость • Паропроницаемость • Влагостойкость

0,8–1,5
кг/м² · расход

24
часа · полное высыхание

28
суток · полимеризация

Материал в деталях

Для бесшовной декоративной отделки стен, потолков, колонн, фризов и архитектурных деталей внутри и снаружи помещений. Подходит для жилых и общественных пространств, включая помещения общественного питания, лечебные, учебные, детские и административные учреждения.

Материал	Мелкий песок · ВД-АК-563
Базовый цвет	Белый
Расход покрытия	0,8–1,5 кг/м²
Плотность	1,950 кг/л
Подготовка поверхности	Q2
Условия нанесения	+15…+25 °C; влажность ≤65%
Сухой на отлип	2 часа
Полное высыхание	24 часа
Полная полимеризация	28 суток
Срок годности	12 месяцев в невскрытой упаковке

Значения высыхания: +20 °C / влажность 65%.



РЕАЛЬНЫЙ ВЫКРАС

Подготовка системы

01 / Основание Q2

Бетон, бетонные блоки, кирпич, цементные и гипсовые основания, гипсокартон. Поверхность должна быть однородной, ровной, сухой и чистой. Удалить непрочные слои, заделать трещины и сколы, отшлифовать шпаклёвку мелкой наждачной бумагой и обеспылить.

02 / Грунтование

Нанести грунт глубокого проникновения ВД-АК-007 в один слой: 0,1–0,2 кг/м² по гладкой поверхности. После полного высыхания нанести кварцевый грунт ВД-АК-558: 0,15–0,3 кг/м². Раскатывать в разных направлениях до ровного покрытия без «шубки»; в труднодоступных местах использовать кисть.

03 / Колеровка

По системе «Краски Бриз» рекомендованными пастами, на оборудовании или вручную. При использовании универсальных паст других производителей предварительно проверить совместимость. До работы выполнить пробный выкрас выбранного оттенка и фактуры.

Расход зависит от подготовки основания, фактуры и техники нанесения. Время высыхания меняется с температурой и влажностью.

Технология нанесения

01 **Подготовить материал**
Защитить прилегающие участки плёнкой и лентой, поверхность обеспылить. Перемешать штукатурку смесителем с насадкой для вязких смесей. Материал готов к нанесению.

02 **Организовать нанесение**
Работать по высохшему кварцевому грунту участками по 1–2 м². Начинать с верхнего левого угла, двигаться к правому нижнему. Сохранять мокрый край, оставляя на границах участков минимум материала.

03 **Эффект «Камень»: первый слой**
Нанести тонкий равномерный слой кельмой поперёк будущего рисунка: горизонтально для вертикальной фактуры и вертикально для горизонтальной. Дождаться полного высыхания.

04 **Эффект «Камень»: рельеф**
Второй слой нанести строго по направлению рисунка. Через 5–15 минут, до полного высыхания, краем кельмы сформировать углубления, держа инструмент перпендикулярно поверхности. С усилием загладить и уплотнить рисунок.

05 **Альтернатива: «Карта мира»**
Первый тонкий равномерный слой, пока он влажный, обработать мелкопористым валиком, слегка приподнимая «шубку» и выравнивая неровности. После полного высыхания нанести второй слой локальными островками, затем загладить кельмой с усилием.

06 **Выбрать декоративный финиш**
Для усиления эффекта применять финишный лак, лессирующий состав, перламутровую эмаль или эмаль металлик из линейки. Для подготовки и отделки рекомендуется единая система производителя. Не смешивать штукатурку с чужими материалами и растворителями.

Эксплуатация и хранение

Уход и инструмент. Допускается влажная уборка с бытовыми чистящими средствами. Не применять едкие кислотосодержащие средства: они могут оставлять пятна. Инструмент — венецианская кельма, шпатель из нержавеющей стали, морская губка; очистить водой сразу после работы.

Состав. Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, фракционный молотый мрамор, загуститель, пеногаситель, очищенная вода, антибактериальные и функциональные добавки.

Хранение. Хранить и перевозить при температуре не ниже +5 °C в плотно закрытой таре. Защищать от влаги, избыточного тепла и прямого солнца.

Безопасность и утилизация. Материал пожаро- и взрывобезопасен, без неприятного запаха. Работать в резиновых перчатках, избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей. Остатки не сливать в канализацию и водоёмы; использованную тару утилизировать как бытовой отход.

РЕАЛИЗОВАННЫЙ ОБЪЕКТ / ДЕТАЛИ ФАКТУРЫ И ДЕКОРАТИВНОГО РИСУНКА





