ТРАВЕРТИН ИЗВЕСТКОВЫЙ

ВД-АК-569 · Декоративная штукатурка

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ



РЕАЛЬНЫЙ ВЫКРАС / ФАКТУРА И ЛЕССИРУЮЩИЙ ФИНИШ

Природная фактура. Глубина оттенка.

«Травертин известковый» — декоративная штукатурка на основе извести с фракционным мраморным наполнителем. Позволяет создавать естественные фактуры камня, горизонтального травертина, бетона и авторские рельефы. Хорошо впитывает лессирующие составы: цвет раскрывается в сложных природных оттенках без дополнительной цветной плёнки. Предназначен только для интерьеров; не поддаётся полировке.

На основе извести • Паропроницаемость • Экологичность • Не впитывает запахи

0,8–1,5	24	28
кг/м² · расход	часа · полное высыхание	суток · полимеризация

Материал в деталях

Для бесшовной декоративной отделки стен, потолков, колонн, фризов и архитектурных деталей интерьера. Применяется внутри жилых и общественных помещений, включая лечебные, учебные, детские и административные учреждения. Не является фасадным материалом.

Материал	Травертин известковый · ВД-АК-569
Применение	Внутри помещений
Расход покрытия	0,8–1,5 кг/м²
Плотность	1,180 кг/л
Подготовка поверхности	Q3
Условия нанесения	+15…+25 °C; влажность ≤65%
Сухой на отлип	2–3 часа
Полное высыхание	24 часа
Полная полимеризация	28 суток
Срок годности	12 месяцев в невскрытой упаковке

Значения высыхания: +20 °C / влажность 65%.



РЕАЛЬНЫЙ ВЫКРАС

Подготовка системы

01 / Основание Q3

Бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цементные и гипсовые основания, гипсокартон. Поверхность должна быть однородной, ровной, сухой и чистой. Удалить непрочные слои, заделать трещины и сколы, отшлифовать шпаклёвку мелкой наждачной бумагой и обеспылить.

02 / Грунтование

Нанести грунт глубокого проникновения ВД-АК-007 в один слой: 0,1–0,2 кг/м². После полного высыхания нанести кварцевый грунт ВД-АК-558: 0,15–0,3 кг/м². Раскатывать в разных направлениях до гладкого покрытия без «шубки»; в труднодоступных местах использовать кисть.

03 / Колеровка

По системе «Краски Бриз» рекомендованными пастами, на оборудовании или вручную. Для известковых материалов предпочтительны неорганические пигменты: органические могут терять красящую способность. При использовании других паст предварительно проверить совместимость.

Не наносить толстыми слоями. После формирования рисунка уплотнять до подсыхания. Расход и высыхание зависят от толщины, фактуры, температуры и влажности.

Технология нанесения

01 **Подготовить материал**
Защитить прилегающие участки плёнкой и лентой, обеспылить поверхность. Перемешать штукатурку смесителем с насадкой для вязких смесей. Материал готов к нанесению.

02 **Сохранять мокрый край**
Работать по высохшему кварцевому грунту участками по 1–2 м², от верхнего левого угла к правому нижнему. На границах участков оставлять минимум материала. Рекомендуется два слоя.

03 **Камень Травертин**
Первый тонкий слой нанести поперёк будущего рисунка. После высыхания 12–24 часа второй слой нанести по направлению рисунка. Через 5–15 минут краем кельмы сформировать углубления и с усилием загладить, уплотняя фактуру.

04 **Карта мира**
Первый тонкий слой, пока он влажный, обработать мелкопористым валиком, слегка поднимая «шубку». Через 12–24 часа нанести второй слой локальными островками. Загладить кельмой с усилием.

05 **Римская кладка**
Первый тонкий слой обработать мелкопористым валиком. Через 12–24 часа нанести второй слой, сразу поднять «шубку» губкой или валиком. Через 5–10 минут пригладить и уплотнить. По частично подсохшему материалу сформировать рисунок кладки.

06 **Декоративный финиш**
Для усиления эффекта применять финишный лак, лессирующий состав, перламутровую эмаль или эмаль металлик из линейки. Использовать единую систему производителя. Не смешивать с чужими материалами и растворителями. Полировка не предусмотрена.

Эксплуатация и хранение

Уход и инструмент. Допускается влажная уборка с бытовыми чистящими средствами. Не применять едкие кислотосодержащие средства: возможны пятна. Инструмент — венецианская кельма, шпатель из нержавеющей стали, морская губка; очистить водой сразу после работы.

Состав. Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, гашеная известь, фракционный молотый мрамор, загуститель, пеногаситель, очищенная вода, антибактериальные и функциональные добавки.

Хранение. Хранить и перевозить при температуре не ниже +5 °C в плотно закрытой таре. Защищать от влаги, избыточного тепла и прямого солнца. Срок годности — 12 месяцев с даты изготовления.

Безопасность и утилизация. Материал пожаро- и взрывобезопасен, без неприятного запаха. Использовать респиратор, перчатки и очки. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей. Остатки не сливать в канализацию и водоёмы; тару утилизировать как бытовой отход.

РЕАЛЬНЫЕ ВЫКРАСЫ / ВАРИАНТЫ ФАКТУРЫ И ФИНИША



