ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ВОСКОВАЯ ЛАЗУРЬ

Декоративно-защитный финиш

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ



ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ИЛЛЮСТРАЦИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ЭФФЕКТА

Глубина оттенка. Шелковистый финиш.

Восковая лазурь — прозрачный декоративно-защитный финиш для штукатурок, натурального дерева и предметов декора. Подчёркивает глубину и прозрачность декоративных слоёв, создаёт шелковистую плёнку, восковую на ощупь. Повышает износостойкость покрытия, устойчивость к царапанию и влаге, отталкивает воду и облегчает влажную уборку. Подходит для внутренних и наружных работ.

Простота нанесения • Водоотталкивание • Паропроницаемость • Экологичность

50–100
г/м² · расход

24
часа · полное высыхание

28
суток · полимеризация

Материал в деталях

Для защиты декоративных и венецианских штукатурок, столешниц, мебели из натурального дерева, предметов декора и других декоративных покрытий. Для внутренних и наружных работ в жилых и общественных помещениях, включая лечебные, учебные и детские учреждения.

Материал	Восковая лазурь
Применение	Интерьер и фасад
Расход покрытия	0,05–0,10 кг/м²
Плотность	1,00 кг/л
Межслойная сушка	Не менее 6 часов
Условия нанесения	+15…+25 °C; влажность ≤65%
Сухой на отлип	3 часа
Полное высыхание	24 часа
Полная полимеризация	28 суток
Срок годности	12 месяцев в невскрытой упаковке

Значения высыхания: +20 °C / влажность 65%.



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФИНИША

Подготовка системы

01 / Подготовка покрытия

При нанесении на декоративную штукатурку предварительно обработать её грунтом глубокого проникновения ВД-АК-007 для выравнивания впитываемости. Это помогает получить равномерное нанесение финиша. Применять единую систему материалов производителя.

02 / Подготовка материала

Перемешать восковую лазурь вручную перед нанесением. Для ручного нанесения материал готов к применению. Способ нанесения и рабочую консистенцию предварительно проверить на небольшом участке покрытия.

03 / Колеровка

По системе «Краски Бриз» рекомендованными пастами, на оборудовании или вручную. Допускаются универсальные колеровочные пасты других производителей после проверки совместимости с основой.

Расход зависит от профиля, фактуры и впитываемости поверхности. Время высыхания меняется в зависимости от температуры и влажности. Между слоями выдерживать не менее 6 часов.

Технология нанесения

01 **Перемешать вручную**
Перед работой перемешать материал вручную. При нанесении на декоративную штукатурку предварительно выровнять впитываемость грунтом глубокого проникновения ВД-АК-007.

02 **Ручное нанесение**
Наносить валиком, кистью, синтетической губкой, варежкой или другим подходящим инструментом. Расход — 0,05–0,10 кг/м² в зависимости от фактуры и впитывающей способности покрытия.

03 **Межслойная выдержка**
При нанесении нескольких слоёв выдерживать промежуточную сушку не менее 6 часов. Работать при температуре +15…+25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%.

04 **Механизированное нанесение**
Допускается краскопульт или безвоздушный аппарат. Разбавлять очищенной водой до рабочей консистенции; ориентир исходной спецификации — около 100%. Давление подбирать по раскрытию факела. Для безвоздушного аппарата указано сопло 510; размер сопла краскопульта требует уточнения.

05 **Совместимость системы**
Для качественного результата использовать комплект материалов одного производителя. Не смешивать с материалами других производителей, другими красками и растворителями. Совместимость иных колеровочных паст проверять заранее.

06 **Высыхание и набор свойств**
При +20 °C и влажности 65%: сухой на отлип — 3 часа, полное высыхание — 24 часа. Полная полимеризация — 28 суток. Фактическое время зависит от условий окружающей среды.

Эксплуатация и хранение

Уход и инструмент. Допускается влажная уборка с бытовыми чистящими средствами. Не применять едкие кислотосодержащие средства: возможны пятна. Инструмент — кельма из нержавеющей стали, шпатель, губка для воска, синтетическая варежка, мягкая ветошь; очистить водой сразу после работы.

Состав. Воск, стирол-акрилат, очищенная вода, антибактериальные и функциональные добавки.

Хранение. Хранить и перевозить при температуре не ниже +5 °C в плотно закрытой таре. Защищать от влаги, избыточного тепла и прямого солнца. Срок годности — 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Безопасность и утилизация. Материал пожаро- и взрывобезопасен, без неприятного запаха. Использовать резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой и обратиться к врачу. Беречь от детей. Остатки не сливать в канализацию и водоёмы; тару утилизировать как бытовой отход.

СГЕНЕРИРОВАННЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ / ПРИМЕР ДЕКОРАТИВНОГО ЭФФЕКТА



