ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДОБАВКА

АКРИЛОВЫЙ ЗАГУСТИТЕЛЬ

Регулирование рабочей вязкости

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ



СГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ / КОНСИСТЕНЦИЯ ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА

Рабочая вязкость под контролем.

Акриловый загуститель — специальная добавка для увеличения рабочей вязкости декоративных и венецианских штукатурок, а также красок на водной основе. Вводится непосредственно в материал тонкой струйкой при тщательном перемешивании. Дозировка рассчитывается по массе обрабатываемого материала: от 0,1 до 3%. Загуститель готов к применению; перед использованием его необходимо аккуратно перемешать вручную.

Для штукатурок и красок на водной основе • Добавление по массе

0,1–3
% · от массы материала

1–30
г · на 1 кг материала

12
месяцев · срок годности

Материал в деталях

Для регулирования рабочей вязкости акриловых материалов: декоративных штукатурок, венецианских штукатурок и красок на водной основе. Используется как добавка в материал.

Материал	Акриловый загуститель
Назначение	Увеличение рабочей вязкости
Применение	Штукатурки и водные краски
Дозировка	0,1–3% от массы материала
На 1 кг материала	1–30 г загустителя
Готовность к применению	Готов к введению
Подготовка добавки	Перемешать вручную
Очистка инструмента	Водой сразу после работы
Хранение и перевозка	Не ниже +5 °C; тара закрыта
Срок годности	12 месяцев в невскрытой упаковке

Дозировка определяется по массе основного материала.



ИЛЛЮСТРАЦИЯ КОНСИСТЕНЦИИ

Подготовка системы

01 / Назначение

Использовать для увеличения рабочей вязкости декоративного материала. Загуститель вводится в штукатурку или краску на водной основе, а не наносится отдельным финишным слоем.

02 / Расчёт дозировки

Отмерить загуститель в количестве 0,1–3% от массы материала. На 1 кг — 1–30 г; на 5 кг — 5–150 г; на 10 кг — 10–300 г. Процент рассчитывается от исходной массы материала до введения добавки.

03 / Подготовка загустителя

Перед применением аккуратно перемешать загуститель вручную. Материал готов к использованию. Добавлять тонкой струйкой, одновременно тщательно перемешивая принимающий материал.

Формула расчёта: масса загустителя = масса материала × дозировка (%) / 100. Пример: для 5 кг материала при дозировке 1% потребуется 50 г загустителя.

Технология нанесения

01 **Определить массу материала**
Для расчёта взять массу штукатурки или краски, в которую будет вводиться загуститель.

02 **Рассчитать добавку**
Выбрать дозировку в диапазоне 0,1–3% от массы материала и рассчитать необходимое количество загустителя.

03 **Перемешать загуститель вручную**
Аккуратно перемешать добавку перед применением. Загуститель готов к введению в материал.

04 **Вводить тонкой струйкой**
Добавлять отмеренный загуститель тонкой струйкой в материал, которому требуется увеличить рабочую вязкость.

05 **Тщательно перемешивать**
Во время введения добавки параллельно тщательно перемешивать основной материал. После перемешивания материал готов к работе.

06 **Очистить инструмент**
Сразу после завершения работы очистить рабочий инструмент водой.

Эксплуатация и хранение

Применение. Добавка предназначена для увеличения рабочей вязкости. Нанесение и уход за готовым покрытием выполнять по технической спецификации того материала, в который введён загуститель.

Хранение и транспортировка. Не ниже +5 °C, в плотно закрытой таре. Предохранять от влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности — 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Безопасность. Материал не имеет неприятного запаха. Использовать резиновые перчатки; избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей. Соблюдать инструкции по безопасности строительных работ.

Утилизация. Остатки материала не выливать в канализацию и открытые водоёмы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.

ИЛЛЮСТРАЦИИ КОНСИСТЕНЦИИ / ПАМЯТКА ПО ДОЗИРОВКЕ





