ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДОБАВКА

ЗАМЕДЛИТЕЛЬ ВЫСЫХАНИЯ

Увеличение открытого времени работы

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ



СГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ / ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

Больше времени для работы.

Замедлитель высыхания — специальная добавка для декоративных и венецианских штукатурок, а также красок на водной основе. Замедляет испарение влаги при работе с водно-акриловыми материалами, помогает увеличить открытое время работы до 20% и улучшить текучесть и эластичность материала. Вводится тонкой струйкой при тщательном перемешивании. Дозировка — 1–5% от массы материала.

Для штукатурок и красок на водной основе • Добавление по массе

1–5
% · от массы материала

до 20
% · увеличение времени

12
месяцев · срок годности

Материал в деталях

Для замедления испарения влаги и увеличения открытого времени работы с водно-акриловыми материалами: декоративными штукатурками, венецианскими штукатурками и красками на водной основе.

Материал	Замедлитель высыхания
Применение	Водно-акриловые материалы
Дозировка	1–5% от массы материала
На 1 кг материала	10–50 г замедлителя
Увеличение времени	До 20%
Готовность к применению	Готов к введению
Подготовка добавки	Перемешать вручную
Очистка инструмента	Водой сразу после работы
Хранение и перевозка	Не ниже +5 °C; тара закрыта
Срок годности	12 месяцев в невскрытой упаковке

Дозировка определяется по массе основного материала.



ИЛЛЮСТРАЦИЯ НАНЕСЕНИЯ

Подготовка системы

01 / Назначение

Использовать как добавку в материал, которому требуется увеличить открытое время работы. По исходной спецификации увеличение времени работы составляет до 20%; добавка также улучшает текучесть и эластичность.

02 / Расчёт дозировки

Отмерить 1–5% от массы материала. На 1 кг — 10–50 г; на 5 кг — 50–250 г; на 10 кг — 100–500 г. Процент рассчитывается от исходной массы материала до введения добавки.

03 / Подготовка добавки

Аккуратно перемешать замедлитель вручную. Материал готов к применению. Добавлять тонкой струйкой, параллельно тщательно перемешивая основной материал.

Формула: масса добавки = масса материала × дозировка (%) / 100. Пример: для 5 кг материала при дозировке 2% потребуется 100 г замедлителя.

Технология нанесения

01 **Определить массу материала**
Для расчёта взять массу штукатурки или краски, в которую будет вводиться замедлитель высыхания.

02 **Рассчитать добавку**
Выбрать дозировку в диапазоне 1–5% от массы материала и рассчитать необходимое количество замедлителя.

03 **Перемешать замедлитель вручную**
Перед применением аккуратно перемешать добавку вручную. Материал готов к введению.

04 **Вводить тонкой струйкой**
Добавлять отмеренный замедлитель тонкой струйкой в материал, которому требуется увеличить открытое время работы.

05 **Тщательно перемешивать**
Во время введения добавки параллельно тщательно перемешивать основной материал. После перемешивания материал готов к работе.

06 **Очистить инструмент**
Сразу после завершения работы очистить рабочий инструмент водой.

Эксплуатация и хранение

Применение. Замедлитель используется как добавка. Нанесение и уход за готовым покрытием выполнять по технической спецификации основного материала. Увеличение открытого времени до 20% указано в исходной спецификации добавки.

Хранение и транспортировка. Не ниже +5 °C, в плотно закрытой таре. Предохранять от влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности — 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Безопасность. Материал не имеет неприятного запаха. Использовать резиновые перчатки; избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей. Соблюдать инструкции по безопасности строительных работ.

Утилизация. Остатки материала не выливать в канализацию и открытые водоёмы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.

ИЛЛЮСТРАЦИИ НАНЕСЕНИЯ / ПАМЯТКА ПО ДОЗИРОВКЕ





