ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

NEW LEVEL CERAMIC

Интерьерная краска · ВД-АК 115

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ



ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОКРЫТИЯ

Глубокоматовая поверхность

New Level Ceramic — глубокоматовая интерьерная краска на акриловой основе с функциональными керамическими микросферами. Создаёт гладкое покрытие для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Керамический наполнитель и акриловое связующее повышают стойкость к влажному истиранию и лоснению, снижают впитываемость бытовых загрязнений. Благородная матовая глубина сочетается с паропроницаемостью и удобством ухода.

Керамические микросферы • Anti-Stain • Класс 1

0,13–0,25
кг/м² · расход на один слой

2
слоя · рекомендуемое нанесение

28
дней · полимеризация

Материал в деталях

Для стен и потолков жилых и общественных интерьеров: детские, кухни, коридоры, рестораны, медицинские центры и офисы. Основания: бетон, кирпич, штукатурки, ГКЛ, МДФ, древесина, стеклообои и флизелиновые обои под покраску. В ванных — только зоны без прямого попадания воды.

Материал	New Level Ceramic ВД-АК 115
Базы	А — белая; С — под колеровку
Расход на один слой	0,13–0,25 кг/м²
Плотность	≈1,35–1,42 кг/л
Рекомендуемое нанесение	2 слоя
Условия нанесения	+15…+25 °С; влажность ≤65%
На отлип / полное высыхание	1,5–2 ч / 24 ч; +20 °С; 65%
Полная полимеризация	28 суток
Хранение	+5…+35 °С; не замораживать
Срок годности	12 месяцев в невскрытой таре

Высыхание указано при +20 °С и влажности 65%.



ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР

Подготовка системы

01 / Свойства покрытия

Глубокоматовая поверхность, стойкая к лоснению; эффект Anti-Stain снижает впитываемость бытовых загрязнений. Стойкость к влажному истиранию — класс 1 по ISO 11998 и EN 13300 после полной полимеризации (28 суток). Краска паропроницаема, практически без запаха. ЛОС — не более 30 г/л.

02 / Подготовка основания — Q4

Основание должно быть прочным, сухим, чистым и однородным. Удалить отслаивающиеся покрытия, пыль, масляные пятна и высолы. Выровнять дефекты, трещины и сколы; после высыхания отшлифовать шпатлёвку до гладкой поверхности. Подготовка — Q4. Проверить остаточную влажность влагомером.

03 / Базы и состав

База А — белая; база С — прозрачная, только под колеровку. Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, функциональные керамические микросферы, фракционный микромрамор, очищенная вода, пеногаситель, смачиватели, реологические и антибактериальные добавки.

Расход по гладкой подготовленной поверхности: грунт ВД-АК 007 — 0,1–0,2 кг/м² (1 слой); New Level Ceramic — 0,13–0,25 кг/м² на один слой, в зависимости от инструмента и впитываемости основания. Рекомендуемая система окраски — два слоя.

Технология нанесения

01 **Защитить и загрунтовать**
Закрыть неокрашиваемые участки лентой и плёнкой; проверить остаточную влажность. Обработать основание ВД-АК 007. В исходной системе предусмотрена «мокрая отработка»: первый слой грунта разбавить водой на 50%, второй наносить по мокрому первому слою без промежуточного высыхания.

02 **Подготовить краску**
Тщательно и аккуратно перемешать. Для первого слоя при необходимости допускается разбавление чистой водой на 5%. Для финишного слоя при нанесении валиком разбавление не рекомендуется. Использовать комплект подготовительных материалов «Краски Бриз»; смешивание с материалами других производителей не допускается.

03 **Первый слой валиком**
После высыхания грунта (6–8 часов) нанести краску валиком с качественным ворсом 9–10 мм из микрофибры или велюра. Распределять равномерно перекрёстными движениями, завершать прокатку в одном направлении, избегая «шубки».

04 **Межслойная сушка**
Выдержать первый слой 4–6 часов и нанести второй финишный слой. Температура воздуха, основания и материала — +15…+25 °C; относительная влажность — не более 65%.

05 **Нанесение распылением**
Пневматический краскопульт: дюза 1,2–1,4 мм. Безвоздушный аппарат: сопло 512 или 514, давление — по раскрытию факела. Для распыления предусмотрено разбавление водой на 5–10%. Наносить тонким равномерным слоем, не заливая поверхность.

06 **Выдержать покрытие**
При +20 °C и влажности 65%: на отлип — 1,5–2 часа, межслойная сушка — 4–6 часов, полное высыхание — 24 часа. Максимальная прочность и свойства Anti-Stain формируются через 28 суток. Сроки зависят от температуры и влажности.

Эксплуатация и хранение

Уход. Влажная уборка — не ранее 28 суток после последнего слоя. Использовать мягкую губку, микрофибру или мягкую щётку с неабразивными бытовыми средствами. Загрязнения удалять своевременно, без сильного точечного трения; стены мыть от угла до угла. Не применять жёсткие абразивы, едкие кислоты, растворители и чистящие порошки.

Хранение. В плотно закрытой оригинальной таре при +5…+35 °C. Защищать от замораживания, прямого солнца и нагревательных приборов. Срок годности — 12 месяцев с даты изготовления в заводской невскрытой упаковке.

Безопасность. Пожаро- и взрывобезопасна, без резкого запаха. Использовать перчатки и защитные очки. При попадании в глаза обильно промыть водой и при необходимости обратиться к врачу.

Утилизация. Остатки не сливать в канализацию, водоёмы или грунт. Пустую сухую тару утилизировать как бытовой строительный отход.

ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ФРАГМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ



