ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ЛАК ФИНИШНЫЙ
ДЛЯ ИЗВЕСТКОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Водно-дисперсионный матовый лак

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ



ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОКРЫТИЯ

Матовая защита известковых покрытий

Матовый финишный лак, разработанный прежде всего для защиты известковых декоративных покрытий «Краски Бриз». Образует прочный защитный слой, сохраняя спокойный, неглянцевый характер поверхности. Без выраженного запаха при нанесении. Может применяться с другими декоративными материалами линейки после проверки совместимости на образце. Полировка допускается после полного высыхания и может изменить степень блеска.

Матовый финиш • Прочное покрытие • Без запаха

0,05–0,10	6	28
кг/м² · ориентировочный расход	часов · межслойная выдержка	дней · полная полимеризация

Материал в деталях

Финишная защита известковых декоративных покрытий «Краски Бриз». Применение с другими материалами линейки — после пробного нанесения и оценки внешнего вида, цвета и сцепления.

Тип материала	Финишный лак для известковых покрытий
Внешний вид / запах	Матовый / без запаха
Возможность полировки	После полного высыхания
Расход	0,05–0,10 кг/м²
Плотность	1,05–1,07 кг/л
Межслойная сушка	Не менее 6 часов*
Условия нанесения	+15…+25 °C; влажность ≤65%
На отлип / полное высыхание	2 часа / 24 часа
Полная полимеризация	28 суток
Хранение / срок годности	Не ниже +5 °C / 12 месяцев

При +20 °C. *Режим межслойной сушки подтвердить испытаниями.



ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР

Подготовка системы

01 / Высыхание и прочность основания

Известковое покрытие должно полностью высохнуть и набрать прочность в соответствии с собственной технической инструкцией. Не наносить лак на непросохший декоративный слой.

02 / Чистота и сцепление

Поверхность должна быть прочной, чистой, без пыли, загрязнений и отслаивающихся участков. Убедиться, что предыдущие слои не препятствуют сцеплению лака с основанием.

03 / Пробное нанесение

На незнакомой фактуре, колерованном покрытии и материале вне известковой линейки выполнить пробный участок. После высыхания проверить цвет, матовость, сцепление и результат возможной полировки.

Инструменты из исходной спецификации: валик, кисть, воздушный краскопульт и аппарат безвоздушного распыления. Рабочие настройки и возможность разбавления закрепить по результатам испытаний этого продукта.

Технология нанесения

01 **Аккуратно перемешать**
Перед применением тщательно перемешать лак до однородности. Возможность и пропорцию разбавления подтвердить технологическими испытаниями именно этого материала.

02 **Нанести тонким слоем**
Распределять лак равномерно, без пропусков, наплывов и скоплений. Температура нанесения +15…+25 °С, относительная влажность воздуха не более 65%. Количество слоёв уточнить у технолога.

03 **Соблюсти межслойную выдержку**
В таблице исходной спецификации указано не менее 6 часов между слоями. Окончательный режим нанесения и выдержки закрепить по результатам технологических испытаний.

04 **Проверить фактуру и защитить поверхность**
Равномерно распределять материал в углублениях и на выступах. Во время нанесения и высыхания защищать покрытие от пыли, влаги и механического воздействия.

05 **Дать покрытию высохнуть**
При +20 °С: на отлип — 2 часа, полное высыхание — 24 часа. Полная полимеризация и достижение максимальной твёрдости и водозащитных свойств — через 28 суток.

06 **При необходимости выполнить полировку**
Только после полного высыхания. Полировка может изменить степень блеска, поэтому сначала проверить результат на образце. Это дополнительный приём, а не обязательный этап нанесения.

Эксплуатация и хранение

Состав. Водная дисперсия чистого акрилата, воск, загуститель, пеногаситель, очищенная вода, функциональные и антибактериальные добавки.

Хранение. В плотно закрытой оригинальной таре при температуре не ниже +5 °С. Предохранять от замерзания, влаги, избыточного тепла и прямого солнца. Срок годности — 12 месяцев с изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Безопасность и утилизация. Пожаро- и взрывобезопасен, не содержит органических растворителей, без резкого запаха. Работать в резиновых перчатках. При попадании в глаза обильно промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей. Остатки не выливать в канализацию, водоёмы и грунт; тару утилизировать согласно местным правилам.

Изготовитель. ООО «Краски Бриз». Россия, 346816, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38. +7 (928) 212-75-99 · kraskibriz@mail.ru · www.kraskibriz.ru.

ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ФРАГМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ





