ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ЛАК ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЙ

Акрилатно-силиконовый лак · ВД-АК-610

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ



ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОКРЫТИЯ

Шелковистая защита декоративных покрытий

Гидрофобизирующий лак на основе акрилатной и силиконовой дисперсий для защиты и укрепления декоративных поверхностей. Образует шелковистую плёнку с эффектом Soft-feel и помогает защитить покрытие от влаги. Применяется для микробетона, микроцемента, венецианских штукатурок и других материалов «Краски Бриз» внутри и снаружи помещений, в том числе как напольное защитное покрытие. Износостойкий, влагостойкий и паропроницаемый; не впитывает запахов. Выпускается в матовом и глянцевом вариантах, допускает полировку.

Матовый и глянцевый • Soft-feel • Полировка

0,05–0,15
кг/м² · ориентировочный расход

6
часов · межслойная выдержка

28
дней · полная полимеризация

Материал в деталях

Финишная защитная и декоративная отделка фактурных покрытий внутри и снаружи помещений. Для микробетона, микроцемента и венецианских штукатурок, в том числе для напольных покрытий, на подготовленном основании.

Тип материала	Лак / ВД-АК-610
Варианты финиша	Матовый и глянцевый
Свойства плёнки	Шелковистая; эффект Soft-feel
Расход	0,05–0,15 кг/м²
Плотность	1,05 кг/л
Межслойная сушка	Не менее 6 часов
Условия нанесения	+15…+25 °C; влажность ≤65%
На отлип / полное высыхание	2 часа / 24 часа
Полная полимеризация	28 дней
Хранение / срок годности	Не ниже +5 °C / 12 месяцев

Высыхание указано при +20 °C и влажности 65%.



ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР

Подготовка системы

01 / Основание и подготовка

Основание должно быть ровным, однородным, сухим и чистым. Подходят бетон, кирпич, цементные и гипсовые основания, гипсокартон. Удалить непрочные и отслаивающиеся слои, заделать трещины и сколы. Шпатлёвку отшлифовать мелким абразивом; пыль удалить щёткой или пылесосом.

02 / Впитываемость и колеровка

На декоративной штукатурке рекомендуется грунтовка глубокого проникновения ВД-АК 007. Матовый лак без грунтования сильно впитывающей поверхности может дать белые пятна. Колеровка — машинная или ручная рекомендованными пастами; для универсальных паст других производителей предварительно проверить совместимость.

03 / Инструмент и распыление

Для ручного нанесения — кисть, валик, губка или варежка. Для распыления в исходной рецептуре указано разбавление очищенной водой примерно на 100%; давление подбирают по раскрытию факела, для безвоздушного аппарата — сопло 510. Параметр сопла краскопульта требует уточнения у технолога. Инструмент сразу промыть водой.

Ориентировочный расход — 0,05–0,15 кг/м², в зависимости от профиля, фактуры и впитываемости поверхности. Использовать систему подготовки и покрытия одного производителя; не смешивать с другими красками и растворителями.

Технология нанесения

01 **Перемешать и нанести**
Лак готов к ручному нанесению. Перед работой перемешать и равномерно распределить выбранным инструментом. Обычная межслойная сушка — не менее 6 часов. Температура воздуха +15…+25 °С, влажность не выше 65%.

02 **Пропитать микробетон и микроцемент**
Первый слой сделать пропитывающим: использовать именно глянцевую базу с добавлением 50% очищенной воды. Перемешать и тщательно раскатать валиком с мелким ворсом. Матирующие частицы матовой базы на впитывающей поверхности могут образовать белые пятна.

03 **Нанести следующий слой**
После межслойной выдержки второй слой можно наносить без разбавления. Мелкие раковины допускается предварительно заполнить гидрофобизирующим гелем: загущенная база создаёт равномерную плёнку и более гладкую поверхность.

04 **Подготовить под зеркальную полировку**
Для полировки лак наносить валиком с мелким ворсом в 3–4 слоя, оставляя запас для шлифования. В этом специальном режиме межслойная сушка — 2–3 часа. После высыхания последнего слоя убрать шагрень абразивом Р600 на низких или средних оборотах.

05 **Отполировать поверхность**
Последовательно повышать градацию абразива: 1000 → 2000 → 3000 → 6000 → 8000. Мелкие риски убрать полировальным кругом из овечьей шерсти. При работе с гелем неровности Р600 шлифуют локально; ровную плоскость можно сразу полировать.

06 **Дать покрытию высохнуть**
При +20 °С и влажности 65%: на отлип — 2 часа, полное высыхание — 24 часа; полная полимеризация — через 28 дней. Сроки меняются в зависимости от температуры и влажности.

Эксплуатация и хранение

Уход. Допускается влажная уборка с бытовыми чистящими средствами. Не применять едкие кислотосодержащие средства: они могут оставлять пятна.

Состав и хранение. Водная и силиконовая дисперсии, воск, загуститель, пеногаситель, очищенная вода, антибактериальные и функциональные добавки. Хранить и перевозить при температуре не ниже +5 °С в плотно закрытой таре; защищать от влаги, избыточного тепла и солнца. Срок годности — 12 месяцев с изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Безопасность и утилизация. Без неприятного запаха, пожаро- и взрывобезопасен. Использовать резиновые перчатки, избегать попадания в глаза; при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей. Остатки не сливать в канализацию и водоёмы; использованную тару утилизировать согласно местным правилам.

Изготовитель. ООО «Краски Бриз». Россия, Ростовская обл., с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38. +7 (928) 212-75-99 · kraskibriz@mail.ru · www.kraskibriz.ru.

ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ФРАГМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ





