



ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА
«КРАСКИ БРИЗ»®

Лак финишный полуглянцевый ВД АК 610

Техническая спецификация
от 02.04.2020

ТУ 2316-001-0122955072-2007

Область применения

Лак финишный водно-дисперсионный – эластичный, паропроницаемый материал. Стойкий к ультрафиолетовому воздействию, повышает водостойкость, снижает грязеудержание, легко моется. Образует шелковистую плёнку, с эффектом Soft-feel, что позволяет достигнуть классических эффектов, предназначен для защитной и декоративной отделки структурных покрытий, эксплуатирующийся как внутри, так и снаружи помещений. Экологически безопасен. Разрешен к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных и административных учреждениях.

Расход на один слой

0,05-0,15 кг/м² в зависимости от профиля, фактуры и впитывающей способности поверхности
Вода

Разбавитель

Сухой остаток

24-27% по массе

Плотность

1,05 кг/л

Стойкость к влажному истиранию

1 класс по ISO 11998 и EN 13300

Время высыхания при (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%

12 часов при температуре воздуха +20°C и относительной влажности воздуха 65%. Полная полимеризация материала наступает через 14 суток.

Лакируемая поверхность должна быть сухой и чистой. Во время лакировки и высыхания температура воздуха, лака и поверхности должна быть не менее +15°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%. Поверхность очистить от пыли, жира, масла, мастики, средств по уходу за полом и других загрязнений. Ранее лакированную поверхность отшлифовать до матового состояния, тщательно очистить и провести пробную лакировку небольшого участка для проверки совместимости старого и нового покрытий. Перед применением лак тщательно перемешать, а также перемешивать во время работы. Наносить в 3-4 слоя специальной кистью или аппликатором для лаков, избегая сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. В состав лака с матовым блеском входит добавка, с течением времени оседающая на дне банки и образующая рыхлый осадок. В связи с этим, перед применением лак необходимо тщательно перемешивать с целью распределения осевшей матирующей добавки и получения равномерного по степени блеска покрытия. Лак перемешивать не менее: 2-х минут для объема тары 2л.; 4-х минут для объема тары 5л.; 5-ти минут для объема тары 10л.

Инструкция по применению

Хранение и транспортировка

При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.

Срок годности

12 месяцев с момента изготовления в заводской невскрытой упаковке.

Охрана труда

Краска пожаро- и взрывобезопасна и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки. **БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!**

Содержание ЛОС (легколетучие органические соединения)

Не более 30 г/л

Охрана окружающей среды

Остатки краски не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.

Фасовка

Пластиковые ведра объемом 1; 2,5; 5 кг.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Краски Бриз» Россия, 346816, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38. e-mail: kraskibriz@mail.ru Тел: +7 (928) 212-75-99. www.kraskibriz.ru.

При выборе материала и возможности его конкретного применения, рекомендуем проконсультироваться со специалистом компании изготовителя. Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы, как производитель, не можем контролировать соблюдение инструкции по применению и те многочисленные факторы, которые могут повлиять на качество выполняемых Вами работ. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в связи с несоблюдением требований настоящей Технической спецификации и применением потребителем продукта не по назначению.