

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА
«КРАСКИ БРИЗ»®**Лессирующий состав ВД АК 610**

Область применения	Лессирующий состав водно-дисперсионный – эластичный, паропроницаемый материал. Стойкий к ультрафиолетовому воздействию, повышает водостойкость, снижает грязеудержание, легко моется. Образуется шелковистую плёнку, с эффектом Soft-feel, что позволяет достигнуть классических эффектов, предназначен для защитной и декоративной отделки структурных покрытий, эксплуатирующийся как внутри, так и снаружи помещений. Экологически безопасен. Разрешен к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных и административных учреждениях.
Расход на один слой	0,05-0,15 кг/м ² в зависимости от профиля, фактуры и впитывающей способности поверхности
Разбавитель	Вода
Сухой остаток	24-27% по массе
Плотность	1,05 кг/л
Стойкость к влажному истиранию	1 класс по ISO 11998 и EN 13300
Время высыхания при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	12 часов при температуре воздуха +20°С и относительной влажности воздуха 65%. Полная полимеризация материала наступает через 14 суток. Лессируемая поверхность должна быть сухой и чистой. Во время лессировки и высыхания температура воздуха, лака и поверхности должна быть не менее +15°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%. Поверхность очистить от пыли, жира, масла, мастики, средств по уходу за полом и других загрязнений. Ранее лакированную поверхность отшлифовать до матового состояния, тщательно очистить и провести пробную лакировку небольшого участка для проверки совместимости старого и нового покрытий. Перед применением лак тщательно перемешать, а также перемешивать во время работы. Наносить в 3-4 слоя специальной кистью или аппликатором для лаков, избегая сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. В состав лака с матовым блеском входит добавка, с течением времени оседающая на дне банки и образующая рыхлый осадок. В связи с этим, перед применением лак необходимо тщательно перемешивать с целью распределения осевшей матирующей добавки и получения равномерного по степени блеска покрытия. Лак перемешивать не менее: 2-х минут для объема тары 2л.; 4-х минут для объема тары 5л.; 5-ти минут для объема тары 10л.
Инструкция по применению	
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	12 месяцев с момента изготовления в заводской невскрытой упаковке.
Охрана труда	Краска пожаро- и взрывобезопасна и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки. <u>БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!</u>
Содержание ЛОС (легколетучие органические соединения)	Не более 30 г/л
Охрана окружающей среды	Остатки краски не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.
Фасовка	Пластиковые ведра объемом 1; 2,5; 5 кг.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Краски Бриз» Россия, 346816, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38. e-mail: kraskibriz@mail.ru Тел: +7 (928) 212-75-99. www.kraskibriz.ru.

При выборе материала и возможности его конкретного применения, рекомендуем проконсультироваться со специалистом компании изготовителя. Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы, как производитель, не можем контролировать соблюдение инструкции по применению и те многочисленные факторы, которые могут повлиять на качество выполняемых Вами работ. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в связи с несоблюдением требований настоящей Технической спецификации и применением потребителем продукта не по назначению.